



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201602AW235

样品名称:	25624623
Sample Name	
委托单位: Client	北京申发华美建筑材料有限公司
检验类别: Test Type	2000年2000年200日

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

150002283084

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201602AW235

ד) ב מוכם ו	10.7. 20100ZAWZ55	第一块 共 4 以				
样品名称	108 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	检验类别	委托检验			
委托单位	北京申发华美建筑材料有限公司	商标	425			
生产单位	北京中发华美建筑材料有限公司	等级				
生产日期	福語語語語	样品编号				
来样日期	2016年02月29日	规格型号	液体			
样品数量	20kg	样品状态	液态, 无分层			
检验依据	JC/T 907-2002 《混凝土界面处理剂》					
检验项目	1. 拉伸粘结强度 (未处理, 14d、浸水处理)					
检验结论	*经检验,送检样品的拉伸粘结验检验结果符合标准JC/T907-2002 中 I	夏度(未处理,140型的技术指标要。	1、浸水处理)的水。*			
認認	月後	期: 2016年03 (检验测	To and templated			
备注:(此处						
		Company of the Compan				

批准:

制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201602AW235

第2页共2页

序号	检验项目		标准要求 (I型)	检验结果	单项结论
拉伸粘结强度 /MPa	拉伸粘结强度	未处 理 14d	≥0.6	0.8	公路
	浸水处理	≥0.5	0.5	合格品	

(以下空白)

备注: 配比: 液体: 水泥: 砂=1: 2: 2。