





# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201305AW181

样品名称:	创威德隆 PT 装饰板材
Sample Name	
委托单位:	佛山市创威德隆家居实业有限公司
Client	
检验类别:	委托检验
Test Type	

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

2012)建材质监认字(24号)

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201305AW181

第1页共2页

			20 1 20 21 2 20			
样品名称	创威德隆 PT 装饰板材	检验类别	委托检验			
委托单位	佛山市创威德隆家居实业有限公司	商标	希赛、奥德斯			
生产单位	佛山市创威德隆家居实业有限公司	等 级	经银色等			
生产日期		样品编号	创 002			
来样日期	2013年05月16日	规格型号	(2440×1220×3) mm			
样品数量	1组 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	样品状态	板状, 外观完好			
检验依据	GB 8624-2006《建筑材料及制品燃烧性能分级》 GB 18580-2001《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》					
检验项目	1. 燃烧性能 (B级) 2. 甲醛释放量					
检验结论	*经检验,送检样品的燃烧性能的检验结果符合标准 GB 8624-2000中 B-s2,d0,t0 级的技术指标要求;甲醛释放量的检验结果符合标准 GB 18580-2001中限量标志 E <sub>1</sub> 的技术指标要求*  签发日期: 2013年 06月 05日 (检验测试章)					

备注: 样品由阻燃密度板和皮革粘合而成。

批 准:

编制:



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



#### (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

### 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201305AW181

第2页共2页

序号	号		检验项目	标准要求	检验结果	单项结论
1 燃烧性能		В	燃烧增长速率指数 (FIGRA),W/s	≤120	90	合格
			600s 内总热释放量 (THR <sub>600s</sub> ), MJ	€7.5	4.2	合格
			火焰横向蔓延长度 (LFS),m	<试样边缘	符合要求	符合
	被	おが	燃烧长度 (60s 内 Fs),mm	≤150	46	合格
	烧性	Pto	烟气生成速率指数 (SMOGRA), m²/s²	≤180	22	合格
	PE COL	200	600s 内总产烟量 (TSP <sub>600s</sub> ),m <sup>2</sup>	≤200	79	合格
	なな	d0	燃烧滴落物/微粒	600s 内无燃烧 滴落物/微粒	符合要求	符合
			过滤纸是否被引燃	过滤纸 未被引燃	符合要求	符合
		t0	产烟毒性	达到 ZA <sub>1</sub> 级	ZA <sub>I</sub> 级	合格
2	甲醛释放量, mg/L (限量标志 E <sub>1</sub> )		≤1.5	1.12	合格	

(以下空白)

备注: 甲醛释放量试验方法为干燥器法。

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024