



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201602AW106

	TATO WALLE OF TATO
Sample Name	经相对的数据的数据
委托单位:	北京美辰伟业新型建材有限公司
Client	
检验类别:	委托检验
Test Type	THE PROPERTY OF THE PROPERTY O

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortan



样品名称.



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

150002283084

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(1	No.): 201602AW106	第	页共2页				
样品名称	108 胶 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1	检验类别	委托检验				
委托单位	北京美辰伟业新型建材有限公司	商标	記記報				
生产单位	北京美辰伟业新型建材有限公司	等级	超線				
生产日期	和思想的思想	样品编号	認語				
来样日期	2016年02月01日	规格型号	35755				
样品数量	10kg 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	样品状态	液态, 无分层				
检验依据	JC/T 907-2002《混凝土界面处理剂》						
检验项目	1. 拉伸粘结强度 (未处理, 14d、浸水处理)						
检验结论	*经检验,送检样品的拉伸粘结强度(未处理,14d、浸水处理)的检验结果符合标准 JC/T 907-2002 中 I 型的技术指标要求。* 签发日期: 2016 年 0 月 08 日 (检验测试章)						
备注:(此处			TO THE TOTAL				

准: 批

检验单位地址;北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

TEST REPORT

中心编号(No.): 201602AW106

第2页共2页

序	号	检验项目		标准要求 (I型)	检验结果	单项结论
	484	拉伸粘结强度 /MPa	未处 理 14d	≥0.6	0.8	合格。
	46		浸水处理	≥0.5	0,5	合格。

(以下空白)

备注: 配比: 液体: 水泥: 砂=1: 2: 2。