



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201303AC367

样品名称:	地面砂浆	1	
Sample Name		The state of	
受检单位: 北京恒鑫腾达建筑材料中心			
Client			
检验类别:	抽样检验	PT PT	
Test Type			

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





(国家)建筑材料工业 支术监督研究中心

2012003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201303AC367

第1页共2页

The state of the s			THE RESERVE OF THE PARTY OF THE		
产品名称	地面砂浆	检验类别	抽样检验		
受检单位	北京恒鑫腾达建筑材料中心	生产日期	2013年02月		
生产单位	北京恒鑫腾达建筑材料中心	规格型号	干粉型		
抽样地点	企业成品库房	商标	恒鑫		
抽样人	王明轩 苏亮	等级	M20		
抽样日期	2013年03月29日 —	抽样数量	20kg		
样品状态	粉状,无结块	抽样基数	5t - 25 - 25 - 25 - 25 - 25 - 25 - 25 -		
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心				
检验依据	JG/T 230-2007《预拌砂浆》				
检验项目	1. 强度等级 2. 保水性				
检验结论	*经检验,抽检样品的强力 JG/T 230-2007 中 M20 干混地面。 签.	砂浆的技术指标发日期: 2013			

批准:

审

制: 编



地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201303AC367

第2页 共2页

宝草

序号	检验项目	标准要求 (M20千混地面砂浆)	检验结果	单项结论
i	强度等级/MPa	M20	22.0	合格
2	保水性/%	≥88	89	合格

(以下空白)



备注: 配比: 粉:水=1:0.13。

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼 电话: 010-51164723

邮编: 100024