



# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201605AC254

样品名称: Sample Name	聚合物抗裂砂浆
受检单位: Client	北京正华兴业保温建材有限公司
检验类别: Test Type	

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortan





(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

150002283084

# 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201605AC254

第1页共2页

		5	51火 共 2 贝				
产品名称	聚合物抗裂砂浆	检验类别	型式检验				
受检单位	北京正华兴业保温建材有限公司	生产日期	PARES.				
生产单位	北京正华兴业保温建材有限公司	规格型号	于粉型				
抽样地点	企业成品库房	商标					
抽样人	陈嘉宇 谷冰莹 0 2 4 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6	等级					
抽样日期	2016年05月25日	抽样数量	10kg				
样品状态	粉状,无结块	抽样基数	317777				
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心						
检验依据	JG 149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙	5外保溫系统》	認語				
检验项目	1. 拉伸粘接强度(与膨胀聚苯板) 2. 柔韧性 3. 可操作时间						
	*经检验,抽检样品所检项目的检 胶浆的技术指标要求。*	£验结果符合标/	作 JG 149-2003 中抹				
检验结论							
如此	签发日期: 2016年06月24日						
122	1275-252-252-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-	检验	脸测试章)				
The state of the s		1 450 HO	松田工厂是有什么				

批准:

审核: 沙江

编制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

### (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

### 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

### 检验报告

#### TEST REPORT

中心编号(No.): 201605AC254

第2页共2页

序号	检验项	标准要求 检验项目 (抹面胶浆)	检验结果	单项结论	
路路		原强度	≥0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	0.12, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	る格の
路路	拉伸粘接强度 (与膨胀聚苯 板)/MPa		≥0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	0.11, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	合格。
		耐冻融	≥0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	で な な な な な な な な な な な な な
22	柔韧性 (水泥基)	抗压强度/ 抗折强度	≤3.0	2.9	合格
超	可操作时间/h		1.5~4.0	\$2.0 2.0 3.0 3.0 3.0	合格。

(以下空白)

备注: (1) 配比: 粉:水=4:1:

(2) 聚苯板规格: EPS 板 18kg/m3。

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

### 说明

#### Notice

- 1、本报告无中心"检验测试章"和骑缝章无效。 This test report is invalid without the seal.
- 本报告无"编制、审核、批准"签字无效。
   This test report is invalid without the signatures of the related persons.
- 本报告涂改、部分复印无效。
   This test report is invalid if erased, altered or copied partially.
- 4、对本报告若有异议,应于收到报告之日起十五个工作日内向本中心提出,逾期恕不受理。
  - Any doubt should inform us within 15 workdays after receiving the test report.
- 5、委托检验样品和委托信息由委托人提供,中心不对真实性负责,委托检验结果仅对来样负责。
  - The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.
- 6、本报告的法律责任由建筑材料工业技术监督研究中心承担。
  The legal responsibility of this test report is charged with Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry.
- 7、本报告采用防伪纸张,复印后应带有网络底纹。
  This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading.

#### 本中心联系方式:

地址(Address): 北京市朝阳区管庄东里一号北楼

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R. China.

邮编 (Post Code): 100024

电话 (Tel): (010) 51164723 51164718

传真 (Fax): (010) 51164724

网址 (Web): http://www.dmtc.org.en/

电子邮箱 (E-mail): dmtc2007@163.com

