



150002283084

TEST REPORT

中心编号(No.): 201705BC211

样品名称:

抹面砂浆

Sample Name

受检单位: 北京富成铭轻体建筑材料有限公司

Client

检验类别:

抽样检验

Test Type


(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业于混砂浆产品质量监督检脸测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar







建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告 TEST REPORT

中心编号(No.): 201705BC211

D THE SHIP TO	O.V. SOIL ODDESTINA	やてりたして	TATION AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN			
产品名称		检验类别	神样检验			
受检单位	北京富成銘轻体建筑材料有限公司	生产日期	2017年04月23日			
生产单位	北京富成銘轻体建筑材料有限公司	规格型号				
抽样地点		通品标				
推業人		等级				
抽样日期	2017年05月24日	抽样数量	TSK8 TO TO TO			
样品状态		抽样基数				
抽样单位	建筑材料工业干混效浆产品质量监督检验测试中心					
检验依据	JG 149-2003《膨胀聚苯核薄抹灰外墙外保温系统》					
检验项目	1、拉伸粘接强度(与膨胀聚苯核)	2. 柔韧性	3.可操作时间			
	经检验,抽检样品所检项目的检验结果符合标准JG 149-2003 中採面 胶浆的技术指标要求。					
检验结论						
	签发目期: 2017年06月26日					
备注:(此处			检验测试章			
The state of the s		The same of the sa				

批准:

制

检验单位地址。北京市期阳区管庄中国建林院内北楼

电话 010-51164723

邮编: 100024

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告 TEST REPORT

中心编号(No.): 201705BC211

1 1 1 1 1 1	The Earlost	THAT THE	サントー	1		
序号	检验项目		标准要求 (抹面胶浆)	检验结果	单项结论	4
		原强度	≥0.10,破坏界 面在膨胀聚苯 板上	0.12、破坏界面 在膨胀聚苯板		
	拉伸粘接强度 (与膨胀聚苯板) MPa		≥0.10, 破坏界 面在膨胀聚苯 板上	0.11,破坏界面 在膨胀聚苯板		1
			≥0:10, 破坏界 面在膨胀聚苯 - 截上	0.10、破坏界面 在膨胀聚苯板	7474 7484 7484 7484	
		抗压强 度/抗折 强度	\$3.0	2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8		
	可操作时间化		4.0			

(以下空白)

备注:(1) 配比: 粉: 水=1.0:10.21:

(2) 聚苯板规格: EPS 板 18kg/m3。

明 说

Notice

口、本报告无由心"检验测试章"和骑缝章无效。

本报告无口编制、审核、批准"一签字无效。

- This test report is invalid without the seal.
- This test report is invalid without the signatures of the related persons.
- 3、一本报告涂改、部分复印无效。
 - This test report is invalid if erased, altered or copied partially
- 4、对本报告若有异议,应于收到报告之目起中五个工作日内向本中心提出,一途 期恕不受理。
 - Any doubt should inform us within 15 workdays after receiving the test report.
- 5、委托检验样品和委托信息由委托太提供上中心不对真实性负责,委托检验结 果仅对来样负责。
 - The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.
- 6、本报告的法律责任由建筑材料工业技术监督研究中心承担。 The legal responsibility of this test report is charged with Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry.
- 7、本报告采用防伪纸张,复印后应带有网络底纹。 This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading.

本中心联系方式:

地址(Address);北京市朝阳区管庄东里一号北楼

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R. China.

邮编(Post Code):100024

电话(Tel):(010)与1164723与1164718

传真(Fax):(010) 51164724

报告真伪查询(Tel):(010):51164716

网址 (Web); http://www.dmte.org.cn/

电子邮箱(E-mail):dmtc2007@163.com



