



## 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201304EW101

样品名称:	挤塑板 (XPS)
Sample Name	
委托单位 <u>:</u> Client	张家口同创中房房地产开发有限公司
检验类别: Test Type	委托检验

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





# (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

(2012)建村质监认字(24号)

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

#### 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201304EW101

第1页共3页

		ACTIVITIES	21 22 27 - 27	
样品名称	挤塑板(XPS)	检验类别	委托检验	
委托单位	张家口同创中房房地产开发有限 公司	商标		
生产单位	张家口市同佳建筑保温材料厂	等级		
生产日期	2013年01月20日	样品编号		
来样日期	2013年04月18日	规格型号	(1200×600×50) mm	
样品数量	18 块	样品状态	带防火层挤塑板	
检验依据	GB/T 10801.2-2002《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)》 GB 8624-1997《建筑材料燃烧性能分级方法》			
检验项目	1. 压缩强度 2. 导热系数 3. 燃烧性能			
检验结论	*经检验,送检样品的燃烧性能检验结果符合标准 GB 8624-1997 中可燃类材料 B <sub>1</sub> 级技术指标要求;压缩强度、导热系数的检验结果符合标准 GB/T 10801.2-2002 中 X300 的技术指标要求。*  签发日期: 2013 年 05 月 24 日 检验测试章			

备注: (1) 工程名称: 天秀花园小区四期工程。

(2) 委托方要求使用 GB 8624-1997 检验。

批准: [1]



检验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



#### (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

#### 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

#### 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201304EW101

第2页 共3页

1 4 PM 3 (210.): 20130 HL W101				第 2 贝 共 3 贝		
序号	检验项目		标准要求 (X300)	检验结果	单项结论	
	压缩强度/kPa		≥300	313	合格	
2	导热系数(平均温度 25℃)/ W/(m·K)		≤ 0.030	0.029 (平均温度 25.00℃)	合格	
3 燃烧性能 (B <sub>1</sub> 级)		可燃性	点火开始后20s 内,火焰尖端均 未达到刻度线, 且不允许有滴 落物引燃滤纸 的现象	点火开始后 20s 内,火焰尖端均未 达到刻度线,且无 滴落物引燃滤纸 的现象	符合	
	燃烧剩余长度 最小值, mm	>0-0-5	279	合格		
		燃烧剩余长度 平均值, mm	≥150	368	合格	
		平均烟气 温度峰值, ℃	≤200	124	合格	
		烟密度等级 (SDR)	≤ 75	68	合格	

(以下空白)

备注: (此处空白)

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



#### (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

#### 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

### 检验报告


TEST REPORT

中心编号(No.): 201304EW101

第3页共3页

样品名称	挤塑板(XPS)
试件说明	试样是 50mm 厚带防火层挤塑板。

(样品照片)



备注: (此处空白)