



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201606BW133



样品名称:	称: 内墙乳胶漆		
Sample Name			
委托单位:	北京兴德昌碌商贸有限公司		
检验类别:	委托检验		

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201606BW133

第1页共3页

10.). <u>201000B</u> W155	The The Con-	第1页 共 5 贝	
内墙乳胶漆	检验类别	委托检验	
北京兴德昌碌商贸有限公司	商标	想語	
北京市昌平区兴寿鑫兴滑石粉厂	等 级		
3年表表表表	样品编号		
2016年06月15日	规格型号	经过程	
20kg	样品状态	液态	
GB/T 9756-2009《合成树脂乳液内墙涂料》 GB 18582-2008《室内装饰装修材料 内墙涂料中有害物质限量》			
1. 对比率 2. 耐碱性 3. 耐洗刷性 4. 游离甲醛			
准 GB/T 9756-2009 中内墙面漆 (合: 检验结果符合标准 GB 18582-2008 中	格品)的技术指标水性墙面涂料的	示要求;游离甲醛的	
穷白)	and a	2012 次 八 早 上 一	
	内墙乳胶漆 北京兴德昌碌商贸有限公司 北京市昌平区兴寿鑫兴滑石粉厂 2016年06月15日 20kg GB/T 9756-2009《合成树脂乳液内培GB 18582-2008《室内装饰装修材料1.对比率 2. 耐碱性 3. 耐洗刷*经检验,送检样品的对比率、减准 GB/T 9756-2009 中内墙面漆(合:检验结果符合标准 GB 18582-2008 中	内墙乳胶漆 检验类别 北京兴德昌碌商贸有限公司 商 标 北京市昌平区兴寿鑫兴滑石粉厂 等 级 样品编号 2016年06月15日 规格型号 20kg 样品状态 GB/T 9756-2009《合成树脂乳液内墙涂料》GB 18582-2008《室内装饰装修材料 内墙涂料中有害 1. 对比率 2. 耐碱性 3. 耐洗刷性 4. 游离甲 *经检验,送检样品的对比率、耐碱性、耐洗刷件 准 GB/T 9756-2009 中内墙面漆(合格品)的技术指标检验结果符合标准 GB 18582-2008 中水性墙面涂料的	

批

制:

邮编:

00024

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201606BW133

第2页共3页

序号	检验项目	标准要求 (合格品)	检验结果	单项结论
强	对比率(白色和浅色)	≥0.90	0.91	合格
25	耐碱性 (24h)	无异常	无异常	符合
33	耐洗刷性/次	≥300	300	合格

(下页续)

备注: (此处空台)

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201606BW133

第3页共3页

序号	检验项目	标准要求 (水性墙面涂料)	检验结果	单项结论
4	游离甲醛/ (mg/kg)	≤100	13	合格

(以下空白)

备注: (此处空白)

说明

Notice

1、本报告无中心"检验测试章"和骑缝章无效。 This test report is invalid without the seal.

本报告无"编制、审核、批准"签字无效。
 This test report is invalid without the signatures of the related persons.

3、本报告涂改、部分复印无效。

This test report is invalid if erased, altered or copied partially.

4、对本报告若有异议,应于收到报告之日起十五个工作日内向本中心提出,逾 期恕不受理。

Any doubt should inform us within 15 workdays after receiving the test report.

5、委托检验样品和委托信息由委托人提供,中心不对真实性负责,委托检验结果仅对来样负责。

The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.

6、本报告的法律责任由建筑材料工业技术监督研究中心承担。
The legal responsibility of this test report is charged with Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry.

本报告采用防伪纸张,复印后应带有网络底纹。
 This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading.

本中心联系方式:

地址 (Address): 北京市朝阳区管庄东里一号北楼

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R. China.

邮编 (Post Code): 100024

电话 (Tel): (010) 51164723 51164718

传真 (Fax): (010) 51164724

网址 (Web): http://www.dmtc.org.cn/

电子邮箱 (E-mail): dmtc2007@163.com