



报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201511AW119

样品名称:

砌筑砂浆

Sample Name

委托单位: 高碑店寅伟建筑材料有限公司

Client

检验类别:

委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





150002283084

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201511AW119

TIC 30 5 (110.): 201311AW119		TAUTA OF	第一次 共20	
样品名称	砌筑砂浆。	检验类别	委托检验	
委托单位	高碑店寅伟建筑材料有限公司	商。标		
生产单位	高碑店寅伟建筑材料有限公司	等级	認能導	
生产日期	2015年10月14日	样品编号	認認能	
来样日期	2015年11月06日	规格型号	于粉型 DM M7.5	
样品数量	20kg	样品状态	粉状,无结块	
检验依据	GB/T 25181-2010《预拌砂浆》			
检验项目	1. 保水率 2. 凝结时间 3.28d 抗压强度 4. 拌合物的表观密度			
	经检验,送检样品的保水率、凝结时间、28d 抗压强度、拌合物的表观密度的检验结果符合标准 GB/T 25181-2010 中干混砌筑砂浆-普通砌筑砂浆 M7.5 的技术指标要求。			
检验结论				
	签发日期: 2015年12月18日 (检验测试章)			
各注:(此处	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100			

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201511AW119

BOTT PARTY	The State of the American Control of the State of the Sta		THE PROPERTY	
序号	检验项目	标准要求 (干混砌筑砂浆- 普通砌筑砂浆 M7.5)	检验结果	单项结论
語	保水率/%	\$88	90.1	品格品
2	凝结时间/h	3~9	14275	
	28d 抗压强度/MPa	7.5	82	2 A C C C C C C C C C C C C C C C C C C
	拌合物的表观密度/ (kg/m³)	≥1800	2170	多格。

(以下空白)

备注:配比:粉:水=1.0:0.18。