



2012003084M

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201506AW116

201506AW116

样品名称: 抹灰砂浆

Sample Name

委托单位: 北京立异创新工贸有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

DMTC



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201506AW116

第1页 共2页

样品名称	抹灰砂浆	检验类别	委托检验
委托单位	北京立异创新工贸有限公司	商 标	—
生产单位	北京立异创新工贸有限公司	等 级	DP-M10
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2015 年 06 月 03 日	规格型号	干粉型
样品数量	20kg	样品状态	粉状, 无结块
检验依据	DB11/T 696-2009 《干混砂浆应用技术规程》		
检验项目	1. 凝结时间 2. 强度		
检验结论	<p>*经检验, 送检样品的凝结时间、强度的检验结果符合标准 DB11/T 696-2009 中 M10 普通抹灰砂浆的技术指标要求。*</p> <p>签发日期: 2015 年 07 月 09 日</p> <p>(检验测试章)</p>		
备注:	(此处空白)		

批 准:

审 核:

编 制:



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201506AW116

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目		标准要求 (M10 普通 抹灰砂浆)	检验结果	单项结论
1	凝结时间, h		3~8	4.5	合格
2	强度, MPa	抗压强度	≥10.0	11.8	合格
		拉伸粘结强度	≥0.20	0.26	合格
(以下空白)					
备注: 配比: 粉: 水=1.0: 0.16。					

