

存档



150002283084

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603AW343



样品名称: SF 屋面憎水膨珠保温砂浆

Sample Name

委托单位: 北京宏雅达建筑装饰工程有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





150002283084

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603AW343

第1页 共2页

样品名称	SF 屋面憎水膨珠保温砂浆	检验类别	委托检验
委托单位	北京宏雅达建筑装饰工程有限公司	商 标	—
生产单位	北京宏雅达建筑装饰工程有限公司	等 级	II 型
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2016 年 03 月 18 日	规格型号	—
样品数量	100kg	样品状态	颗粒与干粉料的混合物, 无结块
检验依据	GB/T 20473-2006 《建筑保温砂浆》		
检验项目	1. 干密度 2. 抗压强度 3. 导热系数		
检验结论	*经检验, 送检样品的干密度、抗压强度、导热系数的检验结果符合标准 GB/T 20473-2006 中 II 型的技术指标要求。*		
备注: (此处空白)	<div style="text-align: right;"> 签发日期: 2016 年 04 月 25 日 (检验测试章) </div>		

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603AW343

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求 (II 型)	检验结果	单项结论
1	干密度/(kg/m^3)	301~400	346	合格
2	抗压强度/MPa	≥ 0.40	0.56	合格
3	导热系数(平均温度: 25.00°C)/[$\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$]	≤ 0.085	0.084	合格

(以下空白)

备注: 配比: 料: 水=1.0: 0.80。

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

CMTC