



# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201408AW163

样品名称: 蒸压加气混凝土砌块

Sample Name

委托单位: 三河市宏峰新型建材有限公司

Client

检验类别:了一个工品中工品中发托检验。中工品中工品中工品中工

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心 2012003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201408AW163

第1页共2页

ו) כ וווכט ו	10.). 201400AW103	DEADLE	一 第 1 次 一 六 2 次 一 1					
样品名称	蒸压加气混凝土砌块	检验类别	委托检验					
委托单位	三河市宏峰新型建材有限公司	商标	1999					
生产单位	三河市宏峰新型建材有限公司	等级	B06级 A3.5级					
生产日期		样品编号						
来样日期	2014年08月18日	规格型号	600 mm × 240 mm × 100mm					
样品数量	20块	样品状态	块状, 外观完好					
检验依据	GB 11968-2006《蒸压加气混凝土砌块》 GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》							
检验项目	1. 干密度 2. 立方体抗压强度 3. 干燥收缩值 4. 导热系数 5. 抗冻性 6. 放射性(放射性比活度)							
检验结论	*经检验,送检样品的干密度、干燥收缩值、导热系数、抗冻性的检验结果符合标准 GB 11968-2006 中 B06 级-合格品的技术指标要求;立方体抗压强度的检验结果符合标准 GB 11968-2006 中 A3.5 级的技术指标要求;放射性(放射性比活度)的检验结果符合标准 GB6566-2010 中 A 类装饰装修材料的技术指标要求,产销与使用范围不受限制。*  签发日期: 2014 年 09 月 30 日							
如如	一个是一个是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一							
备注:(此处空台)		TOP						

批准:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



#### (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

# 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

### 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201408AW163

第2页共2页

					スコヤートのアーベントル			
序号		验项目	标准要求 (B06级-合格品)		检验结果		单项 结论	
75	干密度	千密度/(kg/m³)		€ 625		610		
2	立方体抗压强度/MPa (A3.5 级)		平均值	单组 最小值	平均值	单组 最小值	合格	
			≥3.5	>2.8	3.8	3.5		
3	干燥收缩值(快速法)//		€0.80		0.45		合格	
	导热系数(干态)/[W/(m·k)]		<0.16		0.15 (平均温度: 25.00℃)		合格	
	抗冻性 (15次冻 融循环)	质量损失率/%	5.0 €5.0		25-4.0		合格	
		冻后强度/MPa	>2.8		3.2		合格	
18 P.	放射性(放射性比活度) (A类)		内照射指数 (I <sub>Ra</sub> ) ≤1.0		0.0		合格	
			外照射指数 (I <sub>γ</sub> ) ≤1.3		0.2		合格	

(以下空白)

备注: (此处空白)

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

邮编: 100024