





# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201303AC356

样品名称:	聚合物防水砂浆	ĭ
Sample Name		
委托单位: Client	北京正信德新型建材有限公司	
检验类别:	型式检验	in the state of th
Test Type		

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar







(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

(2012)建材质监认字(24号)

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

#### TEST REPORT

中心编号(No.): 201303AC356

第1页共2页

to D A The		and the second s	The state of the s			
产品名称	聚合物防水砂浆	检验类别	型式检验			
受检单位	北京正信德新型建材有限公司	比京正信德新型建材有限公司 生产日期				
生产单位	北京正信德新型建材有限公司	规格型号	50kg/袋			
抽样地点	企业成品库房	商标	正信德			
抽样人	陈嘉宇  苏亮	等级				
抽样日期	2013年03月29日	抽样数量	20kg			
样品状态	粉状,无结块	抽样基数	5t			
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心					
检验依据	JG/T984-2011《聚合物水泥防水砂浆》					
APTAD	13072072011 KNR 0 1777	TO STATE	TOTAL STATE			
检验项目	1. 凝结时间 2. 抗渗压力(砂 5. 柔韧性 6. 粘结强度 7. 10. 收缩率 11. 吸水率	浆试件) 3. 1	元压强度 4. 抗折强) 耐热性 9. 抗冻性			

备注: (此处空白)

批准:

审核: 王英叔

编制:



检验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



#### (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201303AC356

第2页共2页

序号	检验项目		标准要求 (Ⅱ型)	检验结果	单项结论	
	E) Ln JA zet	初凝/min 终凝/h		≥45	240	合格
	凝结时间			≤24	8	合格
2	抗渗压力 /MPa	砂浆	7d	≥1.0		合格
		试件	28d	>1.5	1.5	合格
3	抗压强度/MPa			≥24.0	26.4	合格
4	抗折强度/MPa			≥8.0	8.6	合格
5	柔韧性/mm			>1.0	BETTER!	合格
6	粘结强度 /MPa	7d		>1.0		合格
		28d		>1.2	1.4	合格
如	耐碱性			无开裂、剥落	无开裂、剥落	合格
8	耐热性			无开裂、剥落	无开梨、剥落	合格
9	抗冻性		无开裂、剥落	无开裂、剥落	合格	
10	收缩率/%			≤ 0.15	0.12	合格
TI.	吸水率/%		≤4.0	3.5	合格	

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723



邮编: 100024