



TEST REPORT

中心编号(No.): 201604AW214

样品名称: 弹涂骨料

Sample Name

委托单位: 北京创美龙达科技有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

中心编号(No.): <u>201604AW214</u>		第1页共2页			
样品名称	學涂骨料 2000年2000年	检验类别	委托检验		
委托单位	北京创美龙达科技有限公司	商标	智語		
生产单位	北京创美龙达科技有限公司	等级	館規模		
生产日期		样品编号	1998		
来样日期	2016年04月19日	规格型号			
样品数量	20kg	样品状态	粉状,无结块		
检验依据	JG/T 157-2009《建筑外墙用腻子》				
检验项目	 初期干燥抗裂性(单道施工厚度≤1.5mm 的产品) 和水性 粘结强度(标准状态) 				
	经检验,送检样品的初期干燥品)、耐水性、粘结强度(标准状态中柔性(R)的技术指标要求。	抗裂性 (单道施工厚) 的检验结果符合标	度≤1.5mm 的产 准 JG/T 157-2009		
检验结论					
認能	签发日期: 2016 年 05 月 08 F (检验测试章)				
备注: (此处	到在2015年2015年	CALL PRINT	TO SOLA		

批 准: 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201604AW214

筆2页 共2页

序号	检验项目		标准要求 [柔性(R)]	检验结果	单项结论
	初期干燥抗 裂性(6h)	单道施工厚度 ≤1.5mm 的产品	1mm 无裂纹	1mm 无裂纹	符合品
52	耐水性 (96h)		无异常	无异常	符合
3	粘结强度 /MPa	标准状态	≥0.60	0.77	合格

(以下空白)

备注: 配比: 粉: 水=1.0: 0.40。