



2012093064M



检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502AC111

201502AC111

样品名称: 粉刷石膏

Sample Name

受检单位: 北京亿程宏达建筑装饰有限公司

Client

检验类别: 抽样检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



2012003084M(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502AC111

第 1 页 共 2 页

| | | | |
|------------|---|-----------------------------------|------|
| 产品名称 | 粉刷石膏 | 检验类别 | 抽样检验 |
| 受检单位 | 北京亿程宏达建筑装饰有限公司 | 生产日期 | — |
| 生产单位 | 北京亿程宏达建筑装饰有限公司 | 规格型号 | 干粉型 |
| 抽样地点 | 企业成品库房 | 商 标 | 亿程宏达 |
| 抽 样 人 | 王明轩 苏亮 | 等 级 | — |
| 抽样日期 | 2015 年 02 月 02 日 | 抽样数量 | 20kg |
| 样品状态 | 粉状, 无结块 | 抽样基数 | 5t |
| 抽样单位 | 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 | | |
| 检验依据 | GB/T 28627-2012《抹灰石膏》 GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》 | | |
| 检验项目 | 1. 抗折强度 2. 抗压强度 3. 拉伸粘结强度 4. 凝结时间 5. 保水率 6. 放射性(放射性比活度) | | |
| 检验结论 | *经检验, 抽检样品的抗折强度、抗压强度、拉伸粘结强度、凝结时间、保水率的检验结果符合标准 GB/T 28627-2012 中底层抹灰石膏的技术指标要求; 放射性(放射性比活度)的检验结果符合标准 GB 6566-2010 中 A 类装饰装修材料的技术指标要求, 产销与使用范围不受限制。* | | |
| 备注: (此处空白) | | 签发日期: 2015 年 03 月 17 日 (检验测试章) | |

批 准:

审 核:

编 制:



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

电话: 010-51164723

邮编: 100024

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502AC111

第 2 页 共 2 页

| 序号 | 检验项目 | | 标准要求 | 检验结果 | 单项结论 |
|-------------------|-----------------|------|---|------|------|
| 1 | 抗折强度/MPa | | ≥ 2.0 | 2.7 | 合格 |
| 2 | 抗压强度/MPa | | ≥ 4.0 | 6.8 | 合格 |
| 3 | 拉伸粘结强度/MPa | | 底层 抹灰 石膏 ≥ 0.4 | 0.4 | 合格 |
| 4 | 凝结时间/h | 初凝时间 | ≥ 1 | 3.5 | 合格 |
| | | 终凝时间 | ≤ 8 | 7.5 | 合格 |
| 5 | 保水率/% | | ≥ 75 | 90 | 合格 |
| 6 | 放射性 (放射性比活度) | | A 类 内照射指数 (I_{Ra}) ≤ 1.0 | 0.0 | 合格 |
| | | | 外照射指数 (I_{γ}) ≤ 1.3 | 0.1 | 合格 |
| (以下空白) | | | | | |
| 备注：配比：粉：水=1：0.40。 | | | | | |

