



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201707AW001



样品名称:	蒸压加气混凝土砌块						
Sample Name							
委托单位: 昌黎县恒翔新型建筑材料有限公司							
Client							
检验类别:	女子· 委托检验了。						
Test Type	4515451545154515451545						

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar







150002283084(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201707AW001

1.05m2	T.L.3網 与(110.): 201707AW001		第10 共20				
样品名称	蒸压加气混凝土砌块	检验类别	委托检验				
委托单位	昌黎县恒翔新型建筑材料有限 公司	商标					
生产单位	昌黎县恒翔新型建筑材料有限 公司	等级	B06 A3.5				
生产日期		样品编号	1988 E				
来样日期	2017年07月07日	规格型号	600mm×200mm×300mr				
样品数量	20 块	样品状态	来,				
检验依据	GB/T 11968-2006《蒸压加气混凝土砌块》						
检验项目	1. 干密度 2. 立方体抗压强度						
检验结论	*经检验,送检样品的干密度中 B06 级-合格品的技术指标要求GB/T 11968-2006 中 A3.5 级的技	; 立方体抗压 术指标要求。* 发日期: 201	强度的检验结果符合标准 2年07月18日				
备注:(此处			检验测试章)				
		25422					

批准:

检验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201707AW001

第2页共2页

序号	检验项目	标准要求 (B06級-合格品)		检验结果		单项 结论
超	干密度/ (kg/m³)	€625		608		合格
	立方体抗压强度/MPa	平均值	单组 最小值	平均值	单组 最小值	合格
	(A3.5 %)	≥3.5	≥2.8	3.7	355	

(以下空白

备注:(此处空台)

说明

Notice

- 1、本报告无中心"检验测试章"和骑缝章无效。 This test report is invalid without the seal.
- 本报告无"编制、审核、批准"签字无效。
 This test report is invalid without the signatures of the related persons.
- 本报告涂改、部分复印无效。
 This test report is invalid if erased, altered or copied partially.
- 4、对本报告若有异议,应于收到报告之日起十五个工作目内向本中心提出,逾 期恕不受理。
 - Any doubt should inform us within 15 workdays after receiving the test report.
- 5、委托检验样品和委托信息由委托人提供,中心不对真实性负责,委托检验结果仅对来样负责。
 - The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.
- 6、本报告的法律责任由建筑材料工业技术监督研究中心承担。
 The legal responsibility of this test report is charged with Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry.
- 7、本报告采用防伪纸张,复印后应带有网络底纹。
 This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading.

本中心联系方式:

地址(Address): 北京市朝阳区管庄东里一号北楼

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R. China.

邮编 (Post Code): 100024

电话 (Tel): (010) 51164723 51164718

传真 (Fax): (010) 51164724

报告真伪查询 (Tel): (010) 51164716

网址 (Web): http://www.dmtc.org.cn/

电子邮箱 (E-mail): <u>dmtc2007@163.com</u>

