





# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201202AC326

工的外面后

样品名称:	石墨聚苯	板。
	LITTLE VEHILLE	

Sample Name

受检单位: 北京市亿利升泡沫塑料制品有限责任公司

Client

检验类别: 抽样检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

000000647



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2009003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

#### TEST REPORT

中心编号(No.): 201202AC326

第1页共3页

14 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -		A	
石墨聚苯族	检验类别	抽样检验	
北京市亿利升泡沫塑料制品有限 責任公司	产品批号		
北京市亿利升泡沫塑料制品有限 责任公司	生产日期	2011年11月	
企业成品库房	商标	1300 化利 210	
陈嘉宇上苏亮	规格型号	(1200 × 600 × 50) mm	
2012年02月25日 /	抽样数量	8块板	
板状(石墨改性聚苯板)	抽样基数	30 m <sup>3</sup>	
建筑材料工业于混砂浆产品质量监督检验测试中心			
GB/I 10801.1-2002《绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料》 GB 8624-1997《建筑材料燃烧性能分级方法》			
1. 表观密度 2. 压缩强度 3.	导热系数	4. 燃烧性能 (B <sub>1</sub> 级)	
符合标准 GB/T 10801.1-2002 中 I 的检验结果符合标准 GB 8624-199	类的技术指标 7中难燃材料	要求, 燃烧性能(B,级)	
	北京市亿利升泡沫塑料制品有限责任公司 北京市亿利升泡沫塑料制品有限责任公司 企业成品库房 陈嘉宇 苏亮 2012年02月25日 板状(石墨改性聚苯板) 建筑材料工业干混砂浆 GB/I 10801:1-2002《绝热 GB 8624-1997《建筑》 1. 表观密度 2. 压缩强度 3. *经检验,抽检样品的表观密符合标准 GB/T 10801:1-2002 中 I 的检验结果符合标准 GB 8624-199	北京市亿利升泡沫塑料制品有限 责任公司 北京市亿利升泡沫塑料制品有限 责任公司 企业成品库房	

备注: 委托方要求使用 GB 8624-1997.

批 准:

制:





### (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

# 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201202AC326

第2页 共3页

er aere	大人,一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个				
序号		检验项目	标准要求	检验结果	单项结论
11		表观密度,kg/m³	>15.0	19.6	合格
2	芯材	压缩强度,kPa	≥60	120	合格
3			< 0.041	0.039(平均温度: 25.00℃)	合格
燃烧 性能 (B <sub>1</sub> 纵)	可燃性	点火开始后 20s 内,火焰尖端均未 达到刻度线,且不 允许有滴落物引 燃滤纸的现象	点火开始后 20s 內, 火焰尖端均未达到 刻度线,且无滴落 物引燃滤纸的现象	合格	
	燃烧剩余长度 最小值,mm	至 >0	292	合格	
	燃烧剩余长度 平均值,mm	>150	403	合格	
	PS PS	平均烟气 温度峰值,"C	<200	102	合格
		烟密度等級 (SDR)	1976	FF 12 60 FF F	合格

(以下空白)

备注: (此处空白)

## (国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检验报告

TEST REPORT


中心编号(No.): 201202AC326

第3页共3页

样品名称	2000年100日 <b>在聚聚苯胺</b> 100日 100日 100日 100日 100日 100日 100日 100
试件说明	石墨改性聚苯板。2002年20日
TALE TO THE FAIR	T-461-19-47-19-67-

(样品照片)





备注: (此处空白)

型章

#### Notice

- 1、木报告无中心"检验测试章"和骑缝章无效。 This test report is invalid without the seal.
- 2、本报告尤 "编制、审核、批准" 签字无效。 This test report is invalid without the signatures of the related persons.
- 3、本报告涂改、部分复印无效。
  This test report is invalid if erased, altered or copied partially.
- 4、对本报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向本中心提出,逾期恕不 受理。
  - Any doubt should inform us within 15 days after receiving the test report.
- 5、委托检验样品和委托信息由委托人提供,中心不对真实性负责,委托检验结 果仅对来样负责。

The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.

6、本报告采用防伪纸张、复印后应带有网络底纹。 This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading.

#### 本中心联系方式:

地址(Address): 北京市朝阳区管庄东里一号北楼

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R. China,

邮编 (Post Code): 100024

电话 (Tel): (010) 51164723 51164718

传真(Fax):(010)51164723 51164718

网址 (Web): http://www.dmtc.org.cn/

电子邮箱(E-mail): <u>sj13146197542@126.com</u>

