

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201405AW216

可加加工

样品名称:	DS·砂浆		
Sample Name			
委托单位: Client	拓艺盛业建筑材料有限公司		
检验类别: Test Type	委托检验		

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心 2012003084M (2012)建材质陷认字(24号

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.)。201405AW216

第1页 共2页

たいい 知って	10.): 201405AW216	213 1	贝 共 2 贝	
样品名称	DS 砂浆	检验类别	委托检验	
委托单位	拓艺盛业建筑材料有限公司	商标		
生产单位	拓艺盛业建筑材料有限公司	等级	DS M20	
生产日期		样品编号		
来样日期	2014年05月26日	规格型号	DS 千粉型	
样品数量	20kg	样品状态	粉状, 无结块	
检验依据	GB/T 25181-2010《预拌砂浆》			
检验项目	1. 保水率 2. 凝结时间 3. 28d 抗压强度			
	经检验,送检样品所检项目的检验结果符合标准 GB/T 25181-201中干混地面砂浆 M20 的技术指标要求。			
检验结论	公 发发	日期: 2014年0	# 19.H	
强犯	《检验测试章》			

备注: (此处空台)

准:





(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201405AW216

第2页共2页

序号	检验项目	标准要求 (干混地面砂 業 M20)	检验结果	单项结论
1	保水率/%	≥88	91	合格
2	凝结时间/h	3-9	4.5	合格
3	28d 抗压强度/MPa	>20.0	22.0	合格

(以下空白)

备注: 配比: 粉: 水-1; 0.13.

