



检验

告

TEST REPORT

报

中心编号(No.): 201412AW103

样品名称:	轻集料混凝土连锁空心砌块
Sample Name	

委托单位: 三河市春余水泥制品厂

Client

检验类别: 了一个工具,要托检验。

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Conter for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201412AW103

第1页共2页

The second second	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	THE DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PROPERT				
样品名称	轻集料混凝土连锁空心砌块	检验类别	委托检验				
委托单位	三河市春余水泥制品厂	商标					
生产单位	三河市春余水泥制品厂	等级	MU3.5				
生产日期		样品编号	到認識是				
来样日期	2014年12月02日	规格型号	395mm×195mm×90mm				
样品数量	10#131515151515	样品状态	块状,外观完好				
检验依据	GB/T 15229-2011《轻集料混凝土小型空心砌块》						
检验项目	1. 密度等级 2. 抗压强度						
检验结论	* 经 检 验 , 送 检 样 品 GB/T 15229-2011 中密度等级 1 结果符合标准 GB/T 15229-201	000 级的技术和	旨标要求; 抗压强度的检验				
		签发日期: 20	15年01月06日				

批准:

审核: 7497

编制:



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201412AW103

第2页共2页

序号	检验项目	标准要求		检验结果		单项结论
認	密度等级/(kg/m³) (密度等级1000级)	>910, <1000		995		合格。
	抗压强度/MPa (强度等级 MU3.5)	乎均值	最小值	平均值	最小值	
語		3.5	>2.8	3.7	315	25 AST

(以下空白)

备注:(此处空台)