



150002283084

检

验

报

告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201512AC180

样品名称: 玻纤网格布 Sample Name

受检单位: 河间市天龙耐火保温材料有限公司

Client

检验类别:

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

150002283084

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201512AC180

第1页共2页

		I THE THE	年03月07日 金验测试章)				
認認	POTTO-THOUTHOUTH	HR 2016	THEY SHITH				
检验结论	*依据标准 GB/T 9914.3-2001、GB/T 7689.5-2013 规定的试验方法进行检验, 抽检样品所检项目的检验结果达到北京市老旧小区综合改造外墙外保温施工技术导则(岩棉板做法)中坡纤网的技术指标要求。*						
检验项目	1. 公称单位面积质量 2. 耐碱断裂强力保留值 3. 耐碱断裂强力保留率 4. 断裂应变						
检验依据	GB/T 9914.3-2001《增强制品试验方法 第3部分:单位面积质量的测定》 GB/T 7689.5-2013《增强材料 机织物试验方法 第5部分:玻璃纤维拉伸 断裂强力和断裂伸长的测定》 北京市老旧小区综合改造外墙外保温施工技术导则(岩棉板做法)						
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心						
样品状态	网状,外观完好	抽样基数	1000m ²				
抽样日期	2015年12月25日	抽样数量	3m ² - 2 - 2 - 2				
抽样人	王明轩了陈嘉皇子子子子子	等级	SEASON SEASON				
抽样地点	企业成品库房	商标	area and				
生产单位	河间市天龙耐火保温材料有限公司	规格型号	160 g/m ²				
受检单位	河间市天龙耐火保温材料有限公司	生产日期					
	数纤网格布 子子子子子子子	检验类别	型式检验				

批准:

审核: 7公司

编制:人人也古

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

REPORT TEST

中心编号(No.): 201512AC180

第2页共2页

序号	检验项目		标准要求 (玻纤网)	检验结果	单项结论
	公称单位面积质量/ (g/m²)		≥130	168	
	耐碱断裂强力保留值/ (N/50mm)	经向	750	1052	路路路
		纬向	≥750	30,130,25	
	耐碱断裂强力保留率 1%	经甸	≥50	82.0	TOPAST TOPAST
		40	\$≥50	83.0	
路路	断裂应变/%	经向	就 是	#12 TH	25000000000000000000000000000000000000
		纬向		4.0	品等

(以下空白)

备注: (1) 公称单位面积质量依据标准 GB/T 9914.3-2001 规定的试验方法进行检验:

(2) 耐碱断裂强力保留值、耐碱断裂强力保留率、断裂应变依据标准 GB/T 7689.5-2013 规定的试验方法进行检验。