



检验报

TEST REPORT

中心编号(No.): 201411AW108

样品名称: Sample Name 委托单位: 北京昊盛达建材有限公司

Client


检验类别:

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201411AW108

第1页共3页

THE THE PERSON NAMED IN	0.). 20141171W100	7777073	700				
样品名称	模塑聚苯板	检验类别	委托检验				
委托单位	北京昊盛达建材有限公司	商。标					
生产单位	北京吴盛达建材有限公司	等级	B _i &				
生产日期		样品编号					
来样日期	2014年11月04日	规格型号	13.35				
样品数量		样品状态	板状, 外观完好				
检验依据	GB/T 10801.1-2002《绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料》 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》						
检验项目	1、表观密度 2、压缩强度	3. 导热系数	4. 燃烧性能等级				
检验结论	*经检验,送检样品的表观符合标准 GB/T 10801.1-2002 中检验结果符合标准 GB 8624-201(制品)的技术指标要求。*	7】类的技术指标 2 中平板状建筑术 发日期: 2014	要求;燃烧性能等级的材料 B ₁ (C)级难燃材料 在 12 月 02 日				
路路							
备注: (以下		THE PROPERTY	機能は影響は				

批准是外人工事核:14和

编制:



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201411AW108

第2页 共3页

序号			检验项目	标准要求		检验结果	单项 结论
	短	表观密度,kg/m³			>15.0	18.3	合格
2	压缩强度,kPa 导热系数,W/(m·K)			T	> 60	2530055	合格
弱				类品	≤ 0.041	0.039(平均温 度: 25.00℃)	合格
4 等	觀	500 C 级 600 C 级	燃烧增长速率指数, (W/s)	湖	≤250	210	合格
	燃烧		火焰横向蔓延未到达 试样长翼边缘, m	<试样边缘		< 试样边缘	符合
	性能等级		600s 的总放热量, MJ	胡桃		72.27	合格
	(B ₁		60s 内焰尖高度,mm		≤150	124 53	合格
			60s 内燃烧滴落物 引燃滤纸现象	S.A.	引燃滤纸现象	无引燃滤纸 现象	神合
	超	R.	氧指数值,%	妈	>30	2532	合格

(以下空白)

备注:燃烧性能试验结果只与制品的试样在特定试验条件下的性能相关,不能作为评价 该制品在实际使用中潜在火灾危险性的唯一依据。

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

TEST REPORT

中心编号(No.): 201411AW108

第3页共3页

样品名称 模塑聚苯板 (样品照片) 2011-11/12/03

备注: (此处空白)