



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603AW237

样品名称:	B型干拌复合轻集料			
Sample Name	September 1			
SHEET SHEET				
委托单位:	北京顺利腾达装饰工程有限公司			
Client	1213-2213-2213-2213-2213-2213-2213-2213			
检验类别:	了了了一个女托检验。			
Test Type				
THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T				

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





150002283084(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603AW237

第1页共2页

十心编号(No.): 201603AW237		第一	1页共2页		
样品名称	B型于拌复合轻集料	检验类别	委托检验		
委托单位	北京顺利腾达装饰工程有限公司	商标	被达 3.43		
生产单位	北京顺利腾达装饰工程有限公司	等级	是認為		
生产日期	一点。				
来样日期	2016年03月07日	规格型号	多结果		
样品数量	100kg	样品状态	颗粒与干粉料的 混合物,无结块		
检验依据	GB/T 20473-2006《建筑保温砂浆》 12BJ1-1《工程做法》				
检验项目	1. 千密度 2. 抗压强度 3. 导热系数				
检验结论	*依据标准 GB/T 20473-2006 规定的试验方法进行检验,送检样品的干密度、抗压强度、导热系数的检验结果达到 12BJ1-1 中干拌复合轻集料混凝土垫层 B型 (用于楼面或屋面垫层)的技术指标要求。*				
	签发日期: 2016 年 04 月 14 日 (检验测试章)				

备注: (此处空白)

批准教育事核:体、专维编制: 弘士

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603AW237

第2页 共2页

序号	检验项目	标准要求 [干拌复合轻集料混 凝土垫层 B 型(用于楼 面或屋面垫层)	检验结果	单项结论
	千密度/ (kg/m³)	≤ 850	808	10000000000000000000000000000000000000
2	抗压强度/MPa	3.0	3.0	合格
3	导热系数/[W/(m·K)]	€0.25	0.22(平均温 度: 25.00°C)	含格。

(以下空白)

备注: 配比: 料: 水=1.0: 0.76。