



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201408AW150

样品名称: 胶粉聚苯颗粒外墙外保温抗裂砂浆

Sample Name

委托单位: 筑隆建材科技有限公司

Client

检验类别:工品中工品要托检验工品中工品

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201408AW150

第1页#2页

工作的一个	No.): 201408AW150	1017968	51.贝.共 4.贝		
样品名称	胶粉聚苯颗粒外墙外保温抗裂砂浆	检验类别	委托检验 300		
委托单位	筑隆建材科技有限公司	商。标			
生产单位	筑隆建材料技有限公司	等级			
生产日期		样品编号			
来样日期	2014年08月12日	规格型号	18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 1		
样品数量	25kg 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25	样品状态	粉状,无结块		
检验依据	JG/T158-2013《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料》				
检验项目	1. 拉伸粘结强度(与水泥砂浆) 2. 拉伸粘结强度(与胶粉聚苯颗粒浆料) 3. 可操作时间 4. 压折比				
检验结论	*经检验、送检样品所检项目的检抗聚砂浆的技术指标要求。*				
备注:(此处		签发日期: 2014年10月20日 (检验测试章)			

准: 批

制:



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201408AW150

第2页 共2页

序号	检验项目		标准要求 (抗裂砂浆)	检验结果	单项结论
路路	拉伸粘结强度 (与水泥砂浆) /MPa	标准状态	≥0.7	0.8	合格
		浸水处理	20.5	50.75	合格。
路		冻融循环 处理	0.5	0.6	合格
	拉伸粘结强度 (与胶粉聚苯 颗粒浆料)/MPa	标准状态	\$0.1		合格
		浸水处理	\$70.10E		のなる
路路	可操作时间加		22.5		合格
			3,0	2.9	合格

(以下空白)

备注: 配比: 粉: 水=4: 1。