



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201206AW111

主力的工作证

样品名称:	膨胀玻化微珠保温砂浆		
Sample Name			
委托单位:	北京团河同心装饰材料厂		
Client			
检验类别:	委托检验		
Test Type	1456245626261746454566		

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2009003D84M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201206AW111

第1 市 共2 市

The second second	525 5(110.): 201200AW111		第二块 共 4 贝一二		
样品名称	膨胀玻化微珠保温砂浆	检验类别	委托检验		
委托单位	北京团河同心装饰材料厂	商标	的混乱		
生产单位	北京团河同心装饰材料厂	样品状态	- 粉状+颗粒状		
生产日期	可能認認認	生产批号			
来样日期	2012年06月30日	样品编号	TERREST TO		
样品数量	50kg	规格型号			
检验依据	JG/T 283-2010《膨胀玻化微珠轻质砂浆》				
检验项目	1. 于表观密度 2. 导热系数 3. 抗压强度				
检验结论	*经检验,送检样品的干表观密度、毕热系数、抗压强度的检验结果符合标准JG/T 283-2010 中保温隔热型膨胀玻化微珠轻质砂浆的技术指标要求。* 签发日期: 2012 年 08 月 03 日				

备注: (此处空白)

批

检验单位地址,北京市朝阳区管压中国建材院北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201206AW111

第2页 共2页

序号	检验项目	标准要求	检验结果	单项结论
問問	干表观密度/(kg/m³)	≤300	298	合格。
	导热系数/(W/(m⋅K))	≤0.070	0.069 (平均温度 25.00°C)	7.00 P. 10 P
136	抗压强度/MPa	≥ 0.20	0.40	合格工具

(以下空白)

备注: 配比: 料: 水=1: 0.80。

说明

Notice

- 本报告无中心"检验测试章"和骑维章无效。
 This test report is invalid without the seal.
- 2、本报告无"编制、市核、批准"签字无效。
 This test report is invalid without the signatures of the related persons.
- 3、本报告涂改、部分复印无效。 This test report is invalid if erased, altered or copied partially.
- 4、对本报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向本中心提出、逾期忽不 受理。

Any doubt should inform us within 15 days after receiving the test report.

委托检验样品和委托信息由委托人提供,中心不对真实性负责,委托检验结果仅对来样负责。

The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.

6、本报告采用防伪纸张,复印后应带有网络底纹。
This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading.

本中心联系方式:

地址 (Address): 北京市朝阳区管庄东里一号北楼

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R. China.

邮编 (Post Code): 100024

电话(Tel): (010) 51164723 51164718

传真 (Fax): (010) 51164723 51164718

网址 (Web): http://www.dmtc.org.cn/

电子邮箱(E-mail): si13146197542@126.com