



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201202AC030

力的对于它

样品名称:	22942		聚氨酯外墙保温剂		系统	充	
		THE WALL	STORES TETRA	2.1-4-7		W. Com	

Sample Name

受检单位: 言信板业(苏州)有限公司

Client

检验类别: 抽样检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2009003084M 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201202AC030

第1页共3页

	0.): 201202AC030		1 X X X		
产品名称	聚氨酯外培保温系统	检验类别	抽样检验		
受检单位	言信极业 (苏州) 有限公司	产品批号	苏州		
生产单位	言信叛业 (苏州) 有限公司	生产日期	2012年01月		
抽样地点	企业成品库房	商、标。	对。并指		
抽样人	陈嘉宇 苏亮	规格型号			
拍样日期	2012年02月02日	抽样数量	28m²		
样品状态	板状+粉状+钉状+网状+液状	抽样基数	1500m ²		
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆	产品质量监督检验	则读中心		
检验依据	JGJ 144-2004《外培外保湿工程技术规程》				
检验项目	1. 耐候性				
检验结论	*经检验、柏检样品的耐候性的检验结果符合标准 JGJ 144-2004 中华培外保温系统的技术指标要求。* 签发日期: 2012 年 05 月 16 日				
		が活みといる。	验测试章)		

备注: (此处空白)

一题大雅

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201202AC030

第2页共3页

耐候性试样制备及试验步骤;

耐候性试样基层: 宽度 3.40m、高度 2.40m、面积为 8.2m²的混凝土板。墙体上方有一个宽 0.40m、高 0.60m 的窗口、用于检验窗口部位性能。

界面处理: 刮涂界面砂浆 (粉:水=4:1)。

保温层: 粘结砂浆:水-4:1, 刮涂粘结砂浆, 粘结聚氨酯板。


锚固: 塑料锚栓锚固.

保护层: 抹面砂浆:水=4:1; 刮涂抹面砂浆+压入耐碱玻璃纤维网格布+抹面砂浆。

饰面层: 刮涂耐水腻子(耐水腻子:水=1:0.40), 刷涂外墙涂料;

试验进行80次热雨周期[热雨周期喷水量: 1.3L/(m² min)], 5次热冷周期。

耐候性试样:



备注: (此处空台)



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201202AC030

第3页共3页

序号	检验项目	标准要求	检验结果	单项结论	
	耐候性	不得出現饰面层起泡 或剥落、保护层空鼓或 脱落等破坏,不得产生 渗水裂缝	饰面层无起泡 及剥落、保护层 无空鼓及脱落 等破坏,未产生 渗水裂缝	合格	
周期,5次规	(试样经 80 次热雨 -周期, 5 次热冷周期 后性能)	抹面层与保温层的 拉伸粘结强度 → 0.1MPa,破坏界面 应位于保温层	拉伸點結構度 0.17MPa。 保溫层破坏	合格	

(以下空白)

备注: 耐候性试验外分包。