



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201408AW152

样品名称: 膨胀聚苯板外墙外保温抗裂砂浆

Sample Name

委托单位: 筑隆建材科技有限公司

Client

检验类别: 查找一个工人要托检验工作工作工作

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortan



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201408AW152

第1页共2页

	经检验,送检样品所检项目的检验结果符合标准 JG 149-2003 中扩面胶浆的技术指标要求。 签发日期: 2014 年 10 月 12 日 检验测试章)					
检验结论						
检验项目	1. 拉伸粘接强度(与膨胀聚苯板) 2. 柔韧性 3. 可操作时间					
检验依据	JG 149-2003《膨胀聚萃板薄抹灰外墙外保温系统》					
样品数量	TOKE STEELERS	样品状态	粉状,无结块			
来样日期	2014年08月12日	规格型号	是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是			
生产日期		样品编号	認能			
生产单位	筑隆建材科技有限公司	等级	認為			
委托单位	筑隆建材科技有限公司	商标	英隆 日 記			
样品名称	膨胀聚苯板外墙外保温抗裂砂浆	检验类别	委托检验			

批准: (

制:



(国家)建筑材料,北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼 电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201408AW152

第2页共2页

序号	检验项目		标准要求 (抹面胶浆)	检验结果	单项结论
	拉伸粘接强度 (与膨胀聚苯板) /MPa	原强度	≥0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	0.12, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	合格。
		科	≥0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	0.11, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	18-84-54 18-84 18-84-54 18-84-54 18-84-54 18-84-54 18-84-54 18-84-54 18-84-
認能		耐冻融	≥0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	
語	柔韧性 (水泥基)	抗压强度/ 抗折强度	€3.0%	2.9.23	
認	可操作时间/h		1.5 ~ 4.0		

(以下空白)

备注: (1) 配比: 粉:水=4:1;

(2) 聚苯板规格: EPS 板 18kg/m3。