



2012005984M

存档

# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201508DW014

201508DW014

样品名称: 外墙用腻子

Sample Name

委托单位: 天津汉玺建材科技有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



DMTC

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Inspection and Research Center of the Building Materials Industry





2012003084M

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201508DW014

第 1 页 共 2 页

样品名称	外墙用腻子	检验类别	委托检验
委托单位	天津汉玺建材科技有限公司	商 标	—
生产单位	天津汉玺建材科技有限公司	等 级	—
生产日期	2015 年 08 月 10 日	样品编号	—
来样日期	2015 年 08 月 19 日	规格型号	R 型
样品数量	5kg	样品状态	粉状
检验依据	JG/T 157-2009 《建筑外墙用腻子》		
检验项目	1. 容器中状态 2. 施工性 3. 干燥时间(表干) 4. 初期干燥抗裂性 5. 打磨性 6. 吸水量 7. 耐碱性(48h) 8. 耐水性(96h) 9. 粘结强度(标准状态、冻融循环5次) 10. 腻子膜柔韧性		
检验结论	*经检验,送检样品的容器中状态、施工性、干燥时间(表干)、初期干燥抗裂性、打磨性、吸水量、耐碱性(48h)、耐水性(96h)、粘结强度(标准状态、冻融循环5次)、腻子膜柔韧性的检验结果符合标准 JG/T 157-2009 中柔性(R)的技术指标要求。*		
备注:(此处空白)		签发日期: 2015 年 11 月 13 日 (检验测试章)	

批 准:

审 核:

编 制:

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检 验 报 告

## TEST REPORT

中心编号(No.): 201508DW014

第 2 页 共 2 页

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目		标准要求 (R 型)	检验结果	单项结论
1	容器中状态		无结块, 均匀	无结块, 均匀	符合
2	施工性		刮涂无障碍	刮涂无障碍	符合
3	干燥时间(表干)/h		≤5	0.3	合格
4	初期干燥抗裂性(6h)	单道施工厚度≤1.5mm 的产品	1mm, 无裂纹	1mm, 无裂纹	符合
5	打磨性		手工可打磨	手工可打磨	符合
6	吸水量/(g/10min)		≤2.0	1.8	合格
7	耐碱性(48h)		无异常	无异常	符合
8	耐水性(96h)		无异常	无异常	符合
9	粘结强度/MPa	标准状态	≥0.60	0.86	合格
		冻融循环(5次)	≥0.40	0.54	合格
10	腻子膜柔韧性		直径 50mm, 无裂纹	无裂纹	符合
备注: 配比: 粉: 水=1.0:0.68。					



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼  
(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

电话: 010-51164723

邮编: 100024