





# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201303BW154

样品名称:	石粉涂料	
Sample Name		
委托单位:	北京立异创新科贸有限公司	
Client		
检验类别:	委托检验	Ì
Test Type		

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortan



建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

TEST REPORT

中心编号(No.): 201303BW154

第1页共2页

1 . C but 2 (T	(0.): <u>201303D W 134</u>	7.	1 1 7 7 2 1
样品名称	石粉涂料	检验类别	委托检验
委托单位	北京立异创新科贸有限公司	商标	立创
生产单位	北京立异创新科贸有限公司	等级	
生产日期		样品编号	
来样日期	2013年03月14日	规格型号	
样品数量	5kg	样品状态	无结块 粉料+液料
检验依据	GB/T 9779-2005《复层建筑涂料》 GB/T 9755-2001《合成树脂乳液外均	音涂料》	和超
检验项目	1. 低温稳定性 2. 初期干燥抗裂 4. 透水性 5. 耐冲击性 6. 耐力		
检验结论	*经检验,送检样品的低温稳定 准状态)、透水性、耐冲击性的检验 性能(合格品)的技术指标要求;而 符合标准 GB/T 9755-2001 中一等品 签发	结果符合标准 GB/T 9 寸水性、耐碱性、耐洗	7779-2005 中理化 刷性的检验结果 月 26 日
备注:(此处	之空白)	10000000000000000000000000000000000000	章

准: 批

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



### (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

### 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201303BW154

第2页共2页

低温稳				
低温稳定性		不结块、无组成 物分离、无凝聚	不结块、无组成 物分离、无凝聚	符合
初期干燥抗裂性		无裂纹	无裂纹	符合
粘结强度 /MPa	标准状态 (E、Si)	≥0.7	0.8	合格
透水性 (B型)/mL		<2.0	1.4	合格
耐冲击性		无裂纹、剥落以 及明显变形	无裂纹、无剥落、 无明显变形	符合
耐水性		96h 无异常	96h 无异常	符合
耐碱性		48h 无异常	48h 无异常	符合
耐洗刷性/次		≥1000	1000	合格
	料结强度 /MPa 透水 (B型 耐冲 耐水	粘结强度 标准状态 /MPa (E、Si)       透水性 (B型)/mL       耐冲击性       耐冰性	<ul> <li>粘结强度 标准状态 /MPa (E、Si)</li> <li>透水性 (B型)/mL</li> <li>耐冲击性</li> <li>耐水性</li> <li>耐水性</li> <li>96h 无异常</li> <li>耐碱性</li> <li>48h 无异常</li> </ul>	粘结强度

(以下空白)

备注: (此处空白)

### 说明

#### Notice

1、本报告无中心"检验测试章"和骑缝章无效。 This test report is invalid without the seal.

2、本报告无"批准、审核、编制"签字无效。

This test report is invalid without the signatures of the related persons.

3、本报告涂改、部分复印无效。

This test report is invalid if erased, altered or copied partially.

4、对本报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向本中心提出,逾期恕不 受理。

Any doubt should inform us within 15 days after receiving the test report,

5、委托检验样品和委托信息由委托人提供,中心不对真实性负责,委托检验结果仅对来样负责。

The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.

6、本报告采用防伪纸张,复印后应带有网络底纹。

This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading.

本中心联系方式:

地址(Address): 北京市朝阳区管庄东里一号北楼

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R. China.

邮编 (Post Code): 100024

电话 (Tel): (010) 51164723 51164718

传真 (Fax): (010) 51164723 51164718

网址 (Web): http://www.dmtc.org.cn/

电子邮箱 (E-mail): <u>sj13146197542@126.com</u>