



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201606BW002

 样品名称:
 外墙乳胶漆

 Sample Name
 北京翠都保温涂料有限公司

 Client
 委托检验

 Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar







(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201606BW002

第1页共2页

			1 24 7 4 24		
样品名称	外墙乳胶漆	检验类别	委托检验		
委托单位	北京翠都保温涂料有限公司	商标	翠都		
生产单位	北京翠都保温涂料有限公司	等 级			
生产日期	2016年06月03日	样品编号			
来样日期	2016年06月16日	规格型号	到起某		
样品数量	12kg	样品状态	液态		
检验依据	GB/T 9755-2014《合成树脂乳液外墙涂料》				
检验项目	1. 容器中状态 2. 施工性 3. 低温稳定性 4. 干燥时间 5. 涂膜外观 6. 对比率 7. 耐水性 8. 耐碱性 9. 耐洗刷性 10. 耐沾污性 11. 涂层耐温变性 12. 耐人工气候老化性 13. 粉化 14. 变色				
检验结论	*经检验,送检样品的容器中状态 涂膜外观、对比率、耐水性、耐碱性 性、耐人工气候老化性、粉化、变色 中面漆(合格品)的技术指标要求。	生、耐洗刷性、耐沾污 的检验结果符合标准	性、涂层耐温变		

批

检验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编:/100024



建筑材料工业技术监督研究中心

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortan

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201606BW002

第2页共2页

序号	检验项目	标准要求 面漆(合格品)	检验结果	单项结论
36	容器中状态	无硬块, 搅拌后 呈均匀状态	无硬块,搅拌后 呈均匀状态	符合
2	施工性	刷涂二道无障碍	刷涂二道无障碍	符合
3	低温稳定性	不变质	不变质	符合
4	干燥时间 (表干) /h	_≤2	0.8	合格
5	涂膜外观	正常	正常	符合
6	对比率 (白色和浅色)	≥0.87	0.87	合格
7	耐水性	96h 无异常	96h 无异常	符合
8	耐碱性	48h 无异常	48h 无异常	符合
9	耐洗刷性 (2000 次)	漆膜未损坏	漆膜未损坏	符合
10	耐沾污性 (白色和浅色)/%	≤20	20	合格
in	涂层耐温变性 (3次循环)	无异常	无异常	符合
12	耐人工气候老化性	250h 不起泡、不 剥落、无裂纹	250h 不起泡、不 剥落、无裂纹	符合
13	粉化/级	≤1	254242	合格
14	变色 (白色和浅色)/级	≤ 2	2	合格

备注:(此处空白)

说明

Notice

- 1、本报告无中心"检验测试章"和骑缝章无效。
 This test report is invalid without the seal.
- 本报告无"编制、审核、批准"签字无效。
 This test report is invalid without the signatures of the related persons.
- 本报告涂改、部分复印无效。
 This test report is invalid if erased, altered or copied partially.
- 4、对本报告若有异议,应于收到报告之日起十五个工作日内向本中心提出,逾 期恕不受理。
 - Any doubt should inform us within 15 workdays after receiving the test report.
- 5、委托检验样品和委托信息由委托人提供,中心不对真实性负责,委托检验结果仅对来样负责。
 - The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.
- 6、本报告的法律责任由建筑材料工业技术监督研究中心承担。
 The legal responsibility of this test report is charged with Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry.
- 本报告采用防伪纸张,复印后应带有网络底纹。
 This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading.

本中心联系方式:

地址(Address): 北京市朝阳区管庄东里一号北楼

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R. China.

邮编 (Post Code): 100024

电话 (Tel): (010) 51164723 51164718

传真 (Fax): (010) 51164724

网址 (Web): http://www.dmtc.org.cn/

电子邮箱 (E-mail): dmtc2007@163.com

