

# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201501AW108

样品名称:	下一个一种筑砂浆 下一下
Sample Name	नद्यस्थितिक विकास
states and	केरा किरानिक किरानिक करिया है।
委托单位:	北京华丰红瑞科技发展有限公司
Client	
रक्तरकृति	देशके विकास में किया के विकास के प्राप्त के
检验类别:	*************************************
Test Type	4914514514514514

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar 2012003084M(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

### 检验报告

REPORT

中心编号(No.): 201501AW108 第1页共2页 样品名称 砌筑砂浆 检验类别 委托检验 委托单位 北京华丰红瑞科技发展有限公司 商 华丰红瑞 标 生产单位 北京华丰红瑞科技发展有限公司 等 级 DM M7.5 生产日期 样品编号 来样日期 2015年01月04日 规格型号 千粉型 样品数量 20kg 样品状态 粉状, 无结块 检验依据 GB/T 25181-2010《预拌砂浆》 检验项目 1. 拌合物的表观密度 2. 保水率 3.28d 抗压强度 \*经检验,送检样品的拌合物的表观密度、保水率、28d 抗压强度的 检验结果符合标准 GB/T 25181-2010 中干混砌筑砂浆-普通砌筑砂浆 M7.5 的技术指标要求。\* 检验结论 签发日期: 2015年03月05日 (检验测试章) 备注: (此处空白)

准: 9

制;





#### (国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

#### 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201501AW108

第2页 共2页

序号	检验项目	标准要求 (干混砌筑砂浆 -普通砌筑砂浆 - M7.5)	检验结果	单项结论
報	拌合物的表观密度/ (kg/m³)	>1800	2190	合格
2	保水率/%	>88	92	10000000000000000000000000000000000000
3	28d 抗压强度/MPa	7.5	8.0	S A S

(以下空白)

备注: 配比: 粉:水=1:0.13.