

检验报告

中心编号(No.): 201503AC244

样品名称: 外墙保温粘结砂浆

Sample Name

受检单位: 三河市福山绿洲新型建材有限公司

Client

检验类别: 型式检验 型式检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201503AC244

第1页共2页

产品名称	外墙保温粘结砂浆	检验类别	型式检验了一个				
受检单位	三河市福山绿洲新型建材有限公司	生产日期	是認為				
生产单位	三河市福山绿洲新型建材有限公司	不為型子子子子					
抽样地点	企业成品库房。	商标					
抽样人	王明轩 张攀 古色了古色	等级	超認時間				
抽样日期	2015年03月12日	抽样数量	10kg				
样品状态	粉状,无结块	抽样基数	STATE OF THE				
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心						
检验依据	DB11/T 696-2009《干混砂浆应用技术规程》						
检验项目	1. 拉伸粘接强度(水泥砂浆) 2. 拉伸粘接强度(挤塑聚苯板) 3. 可操作时间 4. 相容性						
	经检验, 抽检样品所检项目的检中保温板粘结砂浆的技术指标要求。		F准 DB11/T 696-2009				
检验结论							
は記	签发日期: 2015 年 04 月 27 日 (检验测试章)						
品品							
备注: (此处	はかっていていれているようとう	407 CON	THE REAL PROPERTY OF THE REAL PROPERTY OF THE REAL PROPERTY OF THE PROPERTY OF				

准: 批

制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼 (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201503AC244

第2页共2页

- / -				7777	
序号	检验项目		标准要求 (保温板 粘结砂浆)	检验结果	单项结论
	拉伸粘接强度 (水泥砂浆) /MPa	常温常态	≥0.60	0.86	
翻		の大き	≥0.40	20.70	200 M
388	拉伸粘接强度 (挤塑聚苯板) AMPa	常温常态	≥0.20	0.22, 破坏界面在挤 塑聚苯板上	できる な な な な な な な な な な な な な
			≥0.20	0.21, 破坏界而在挤 塑聚苯板上	冷 格
語	可操作时间加				
	桐容性/mm		剥蚀厚度≤1.0	剥蚀厚度 0.5	合格

(以下空白)

备注: (1) 配比: 粉:水=4:1;

(2) 挤塑聚苯板规格: 32kg/m³。