





检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201303AW307

样品名称:	抹灰砂浆	
Sample Name		
委托单位:	北京宜美佳涂料厂	
Client		
检验类别:	委托检验	
Test Type		

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Contentor Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

(2012) 建材质监认字(24号)

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201303AW307

第1页共2页

1.10 Sul 2 (T	10.). 2015057111507	Library Laboratory			
样品名称	抹灰砂浆	检验类别	委托检验		
委托单位	北京宜美佳涂料厂	商标			
生产单位	北京宜美佳涂料厂	等 级	M7.5		
生产日期		样品编号			
来样日期	2013年03月29日	规格型号	干粉型		
样品数量	20kg	样品状态	粉状,无结块		
检验依据	JG/T 230-2007《预拌砂浆》				
检验项目	1. 强度等级 2. 凝结时间 3. 保水性				
检验结论	*经检验,送检样品的强度等级、凝结时间、保水性的检验结果符合标准 JG/T 230-2007 中 M5 干混抹灰砂浆的技术指标要求。* 签发日期: 2013 年 05 月 16 日 (检验测试章)				

备注: (此处空白)

批准:

审核: 开连机

编制:



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201303AW307

第2页共2页

序号	检验项目	标准要求 (M5 干混抹灰砂浆)	检验结果	单项结论
1	强度等级/MPa	M5	8.1	合格
2	凝结时间/h	3-8	4.5	合格
3	保水性/%	≥88	88	合格

(以下空白)

备注: 配比: 粉:水=1:0.13。