



检验报告


TEST REPORT

中心编号(No.): 201610AW135

样品名称:	轻质墙板
Sample Name	
委托单位: Client	曹妃甸区浩泽水泥制品厂
检验类别: Test Type	委托检验

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201610AW135

第1页共3页

样品名称	轻质墙板	检验类别	委托检验		
委托单位	曹妃甸区浩泽水泥制品厂	商标	建筑级等		
生产单位	曹妃甸区浩泽水泥制品厂	等级	A SECTION ASSESSMENT		
生产日期		样品编号			
来样日期	2016年10月17日	规格型号	3000mm×600mm×90mm		
样品数量	20 块	样品状态	板状		
检验依据	GB/T 23451-2009《建筑用轻质隔墙条板》				
检验项目	1. 外观质量 2. 尺寸允许偏差 3. 面密度 4. 干燥收缩值 5. 抗冲击性能 6. 抗弯承载 7. 吊挂力 8. 含水率 9. 抗压强度 10. 软化系数 11. 抗冻性 12. 燃烧性能 13. 放射性 (放射性比活度)				
	*经检验,送检样品的外值、抗冲击性能、抗弯承载 抗冻性、燃烧性能、放射	、吊挂力、含水			

制: 苏亮

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201610AW135

第2页共3页

序号		检验项目	标准要求 (板厚90mm)	检验结果	单项结论
		板面外露筋、纤; 飞边毛刺; 板面泛霜; 板的横向、纵向、 厚度方向贯通裂纹	\$ 10 P. X 10 P	\$ 6.50 C	符合
	外质	板面裂缝,长度 50mm~ 100mm,宽度 0.5mm~1.0mm	≤2 处/板	£ £	符合
		蜂窝气孔, 长径 5mm~30mm	≤3 处/板	无	符合
		缺棱掉角,宽度×长度 10mm×25mm~20mm×30mm	≤2 处/板	无	符合
		壁厚/mm	≥12	15	合格
2 允许	挺	长度了一个	±5	-2~+3	合格
		年 10 元度 10 元度	±2	-2~+2	合格
	尺寸允许	厚度	±1.5	-1.0~+1,4	合格
	偏差 /mm	板面平整度	≤ 2	1.6	合格
		对角线差	≤6	4	合格
		侧向弯曲	≤3.0 (L/1000)	2.0	合格

电话: 010-51164723

邮编: 100024

备注: (此处空白)

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201610AW135

第3页共3页

序号	检验项目	标准要求 (核厚90mm)		检验结果	单项结论
3	面密度/ (kg/m²)	€90		82	合格
4	干燥收缩值/ (mm/m)	€0.6		0.54	合格
5	抗冲击性能	经5次抗冲击试验后, 板面无裂纹		冲击 5 次, 无贯通裂纹	符合
6	抗弯承载 (板自重倍数)	/ ≥1.5		2.6	合格
7	吊挂力	荷载 1000N 静置 24h, 板面无宽度超过 0.5mm 的裂缝		吊挂 1000N,吊挂区 周围板面无裂缝	符合
8	含水率/%	€12		6.4	合格
9	抗压强度/MPa	≥3.5		3.6	合格
10	软化系数	≥0.80		0.83	合格
11	抗冻性	不应出现可见的裂纹 且表面无变化		无裂纹且表面无变化	符合
12	燃烧性能	A _i g		Ai级	符合
13	it it is the City of the course in	空心板 (空心 率大于 25%)	内照射指数 (I _{Ra})≤1.0	0.4	合格
	放射性(放射性比活度)		外照射指数 (I _y) ≤1.3	0.5	合格

备注:燃烧性能试验结果只与制品的试样在特定试验条件下的性能相关,不能作为评价 该制品在实际使用中潜在火灾危险性的唯一依据。

说明

Notice

- 1、本报告无中心"检验测试章"和骑缝章无效。 This test report is invalid without the seal.
- 本报告无"编制、审核、批准"签字无效。
 This test report is invalid without the signatures of the related persons.
- 本报告涂改、部分复印无效。
 This test report is invalid if erased, altered or copied partially.
- 4、对本报告若有异议,应于收到报告之日起十五个工作日内向本中心提出,逾 期恕不受理。

Any doubt should inform us within 15 workdays after receiving the test report.

5、委托检验样品和委托信息由委托人提供,中心不对真实性负责,委托检验结果仅对来样负责。

The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.

6、本报告的法律责任由建筑材料工业技术监督研究中心承担。
The legal responsibility of this test report is charged with Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry.

本报告采用防伪纸张,复印后应带有网络底纹。
 This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading.

本中心联系方式:

地址 (Address): 北京市朝阳区管庄东里一号北楼

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R. China.

邮编 (Post Code): 100024

电话 (Tel): (010) 51164723 51164718

传真 (Fax): (010) 51164724

报告真伪查询 (Tel): (010) 51164716

网址 (Web): http://www.dmtc.org.cn/

电子邮箱 (E-mail): dmtc2007@163.com