

存档



2009003084M



(2009)建材质监认字(24)号

# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201202AC351

样品名称: B<sub>1</sub>级挤塑板

Sample Name

受检单位: 北京京卫宏远工贸有限公司

Client

检验类别: 抽样检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
National Association and Research Center for Building Materials Industry





(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2009003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201202AC351

第 1 页 共 3 页

产品名称	B <sub>1</sub> 级挤塑板	检验类别	抽样检验
受检单位	北京京卫宏远工贸有限公司	产品批号	——
生产单位	北京京卫宏远工贸有限公司	生产日期	——
抽样地点	企业成品库房	商 标	京卫宏远
抽 样 人	陈嘉宇 苏亮	规格型号	(900×600×50) mm
抽样日期	2012 年 02 月 28 日	抽样数量	8 块
样品状态	块状 (表面涂有界面砂浆)	抽样基数	50m <sup>3</sup>
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心		
检验依据	GB/T 10801.1-2002《绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料》 GB 8624-1997《建筑材料燃烧性能分级方法》 GB/T 10801.2-2002《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料 (XPS)》		
检验项目	1. 表观密度      2. 导热系数      3. 压缩强度      4. 燃烧性能 (B <sub>1</sub> 级)		
检验结论	<p>*经检验, 抽检样品的导热系数、压缩强度的检验结果符合标准 GB/T 10801.2-2002 中 X150 的技术指标要求; 燃烧性能 (B<sub>1</sub> 级) 的检验结果符合标准 GB 8624-1997 中难燃材料 B<sub>1</sub> 级技术指标要求; 表观密度的检验结果见第 2 页。*</p> <p style="text-align: right;">签发日期: 2012 年 03 月 19 日</p> <p style="text-align: right;">(检验测试章)</p>		
备注: 委托方要求使用 GB8624-1997,			

批 准:

段策

审 核:

王琪

编 制:

曹

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心  
The National Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201202AC351

第 2 页 共 3 页

序号	检验项目		标准要求	检验结果	单项结论
1	芯材	表观密度, $\text{kg/m}^3$	—	28	—
2		导热系数, $\text{W/(m}\cdot\text{K)}$ (平均温度 $25^\circ\text{C}$ )	$\leq 0.030$	0.030(平均温度 $25.00^\circ\text{C}$ )	合格
3		压缩强度, $\text{kPa}$	$\geq 150$	162	合格
4	燃烧性能 ( $B_1$ 级)	可燃性	点火开始后 20s 内, 火焰尖端均未达到刻度线, 且不允许有滴落物引燃滤纸的现象	点火开始后 20s 内, 火焰尖端均未达到刻度线, 且无滴落物引燃滤纸的现象	合格
		燃烧剩余长度最小值, $\text{mm}$	$> 0$	320	合格
		燃烧剩余长度平均值, $\text{mm}$	$\geq 150$	325	合格
		平均烟气温度峰值, $^\circ\text{C}$	$\leq 200$	118	合格
		烟密度等级 (SDR)	$\leq 75$	68	合格

(以下空白)

备注: 表观密度试验, 依据 GB/T10801.1-2002 进行检测。





(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心


China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201202AC351

第 3 页 共 3 页

样 品 名 称	B <sub>1</sub> 级挤塑板
试件说明	表面涂有界面砂浆
<p>(样品照片)</p> 	
备注: (此处空白)	



## 说 明 Notice

- 1、本报告无中心“检测测试章”和骑缝章无效。  
This test report is invalid without the seal.
- 2、本报告无“编制、审核、批准”签字无效。  
This test report is invalid without the signatures of the related persons.
- 3、本报告涂改、部分复印无效。  
This test report is invalid if erased, altered or copied partially.
- 4、对本报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向本中心提出，逾期恕不受理。  
Any doubt should inform us within 15 days after receiving the test report.
- 5、委托检验样品和委托信息由委托人提供，中心不对真实性负责，委托检验结果仅对来样负责。  
The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.
- 6、本报告采用防伪纸张，复印后应带有网络底纹。  
This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading.

本中心联系方式：

地址 (Address)：北京市朝阳区管庄东里一号北楼

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R. China.

邮编 (Post Code)：100024

电话 (Tel)：(010) 51164723      51164718

传真 (Fax)：(010) 51164723      51164718

网址 (Web)：<http://www.dntc.org.cn/>

电子邮箱 (E-mail)：[sj13146197542@126.com](mailto:sj13146197542@126.com)

