

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201404AW158

样品名称:	0 1 1 0 1 1
Sample Name	
委托单位: Client	北京市久春砂石建材经营中心
检验类别: Test Type	委托检验

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





2012003084M (2012)建树质的以子(24年) 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201404AW158

丁で細り(1	No.): 201404AW158	エーローエー第二	页 共 2 页	
样品名称	砌筑砂浆	检验类别	委托检验	
委托单位	北京市久春砂石建材经营中心	商标	强弱是	
生产单位	涿州市格瑞特建材有限公司	等级	DM M10	
生产日期	2014年03月	样品编号		
来样日期	2014年04月08日	规格型号	干粉型	
样品数量	20kg	样品状态	粉状,无结块	
检验依据	GB/T 25181-2010《预拌砂浆》			
检验项目	1. 保水率 2. 凝结时间 3. 28d 抗压强度			
	经检验,送检样品的保水率、符合标准GB/T 25181-2010中干混砌标要求。			
检验结论			Water Control	
語語	发	日期: 2014年 05	JP A PROTEIN	
备注,(此外		(检验测	试章)	

备汪:(此处空白)

准: 批

制:



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201404AW158 第 2 页 共 2 页

MIGEL TO	ALCOHOLD HIS THE TANKS		和4次 六4火		
序号	检验项目	标准要求 (干混砌筑砂 浆-普通砌筑砂 浆 M10)	检验结果	单项结论	
999	保水率/%	>88	90	合格	
2	凝结时间/h	3-9		合格	
35	28d 抗压强度/MPa	≥10.0	11.2	合格	
THE PARTY		CINITED I	170-11-11-11	The second secon	

(以下空白)

备注: 配比: 粉: 水=1: 0.13。

邮编: 100024