

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201601AW110

样品名称: 干混砌筑砂梁

Sample Name

委托单位: 北京普源方盛保温防水工程有限公司

Client

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

TEST REPORT

中心编号(N	o.): 201601AW110	第	1页共2页
样品名称	干混砌筑砂浆	检验类别	委托检验
委托单位	北京普源方盛保温防水工程有限公司	商标	はは毛
生产单位	北京普源方盛保温防水工程有限公司	等级	
生产日期	的語名的語	样品编号	
来样日期	2016年01月05日	规格型号	DM M7.5
样品数量	20kg 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	样品状态	粉状, 无结块
检验依据	GB/T 25181-2010《预拌砂浆》		
检验项目	1. 保水率 2. 凝结时间 3.28d 抗压引	度	
	经检验,送检样品的保水率、凝结符合标准 GB/T 25181-2010 中干混砌筑档标要求。 签发日期	· 2016年	砂浆 M7.5 的技术
备注:(此处	"是是是是是	No.	

核:

制:

检验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

编号(No.): 201601AW110

			THE PARTY OF PARTY OF THE PARTY		
序号	检验项目	标准要求 (干混砌筑砂浆- 普通砌筑砂浆 M7.5)	检验结果	单项结论	
1	保水率/%	≥88	90	合格	
2	凝結时间/h-	3~9	4.2	合格	
3	28d 抗压强度/MPa	> 7.5	8.2	合格	

(以下空白)

备注:配比:粉:水=1.0:0.16。