



检验

TEST REPORT

中心编号(No.): 201508CW125G1

样品名称:

上层上品纯天然硅藻泥

Sample Name

委托单位:

告林省上层上品装饰材料有限公司

Client

检验类别:

委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



## (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

2012003084M

REPORT

第1页共2页 中心编号(No.): 201508CW125G1 检验类别 委托检验 上层上品纯天然硅藻泥 样品名称 土层上品 吉林省上层上品装饰材料有限公司 商 标 委托单位 等 级 一级 吉林省上层上品装饰材料有限公司 牛产单位 样品编号 牛产日期 2015年07月21日 规格型号 W-001 2015年08月10日 来样日期 粉状 样品状态 样品数量 3.5kg 检验依据 JC/T 2177-2013《硅藻泥装饰壁材》 1. 甲醛净化性能 2. 甲醛净化效果持久性 检验项目 \*经检验,送检样品的甲醛净化性能、甲醛净化效果持久性的检验结

果符合标准 JC/T 2177-2013 的技术指标要求。\*

检验结论

签发日期: 2015年10月09日 (检验测试章)

备注:(此处空白)

核: 萧

检验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼 6话: 010-51164723

邮编: 100024



## (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

## 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201508CW125G1

第2页 共2页

1 5 3 5 (110.). 201300C W12301			第二次 共工火	
	样品类型	路路路	路超超	到2000
样品涂刷量(样品量)			1,5kg/m <sup>2</sup>	
<b>开灯时间</b>			4816	
试验条件		温度(20±2)	2) C. 相对湿度(50±10)%	
序号	检验项目	标准要求	检验结果	单项结论
調	甲醛净化性能(%)	≥80	85.9	2000年
22	甲醛净化效果持久性(%)	>60	67.4	合格。
1	PIRA PARTY OF THE	センクレスを		WI COULD

(以下空白)

备注: (此处空白)

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

