





检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201203BC004

# 古的对话

样品名称:	砌筑砂浆	
Sample Name	在1995年1995年1995年	
受检单位: Client	北京金博尔工贸有限公司	
检验类别:	抽样检验	
Test Type	4024-024-024-024-024-024-024-024-024-024	

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





# (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

### 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201203BC004

第1页共2页

产品名称	砌筑砂浆	检验类别	抽料检验		
受检单位	北京全博尔工贸有限公司	产品批号			
生产单位	北京金博尔工贸有限公司	生产日期	2012年02月17日		
抽样地点	公司仓库	商标	全博		
抽样人	王明轩 张操	规格型号	M7.5		
抽样日期	2012年03月01日	抽样数量	5kg		
样品状态	无结块纷状	抽样基数	5t 5t		
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心				
检验依据	JG/T 230-2007《预拌砂浆》				
检验项目	1. 凝结时间 2. 强度等级 3. 保水性				
检验结论	*丝检验,抽检样品所检项目检验结果符合标准 JG/T 230-2007 中一混动筑砂浆(M7.5)的技术指标要求。*				

备注: (此处空白)

批准: Smoot

审核: 王空

王安加

编制:

南山

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院北楼。

电话: 010-51164723

邮编: 100024



### (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

### 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检验报告

TEST REPORT

由心编号(No.): 201203BC004

第2页共2页

序号	检验项目	标准要求 (干混砌筑砂浆 M7.5)	检验结果	单项结论
L.	炭结时间/h	(3~8)	5	合格
2	程度等級/MPa	M7.5	8.7	合格
3	保水性%	>88	93	合格

(以下空白)

备注: 配比: 紛:水=1:0.19。

#### 说明

#### Notice

- 1、本报告无中心"检验测试章"和骑缝章无效。 This test report is invalid without the seal.
- 本报告尤"编制、审核、批准"签字无效。
  This test report is invalid without the signatures of the related persons.
- 本报告涂改、部分复印无效。
  This test report is invalid if crased, altered or copied partially.
- 4、对本报告若有异议,应于收到报告之口起十五日内向本中心提出,逾期忽不 受理。

Any doubt should inform us within 15 days after receiving the test report.

5、委托检验样品和委托信息由委托人提供,中心不对真实性负责,委托检验结果仅对来样负责。

The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.

本报告采用防伪纸张、复印后应带有网络底纹。
 This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading.

#### 本中心联系方式:

地址(Address): 北京市朝阳区管丘东里一号北楼

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R. China.

邮编 (Post Code): 100024

电话 (Tel): (010) 51164723 51164718

传真 (Fax): (010) 51164723 51164718

國計 (Web): http://www.dmtc.org.cn/

电子邮箱 (E-mail): sj13146197542@126.com

