



# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201707BW166



样品名称: 防水抗裂砂浆 (抹面胶浆)

Sample Name

委托单位: 湖南君志达保温材料有限公司

Client

检验类别:

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar







150002283084国家)建筑材料工业技术监督研究中心

### 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

### 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201707BW166

第1页共2页

T-LSH 5 (140.) - 20110/15 W 100		して こして 本人の トングーン				
样品名称	防水抗裂砂浆 (抹面胶浆)	检验类别	秦托检验			
委托单位	湖南君志达保温材料有限公司	商标				
生产单位	湖南君志达保温材料有限公司	等级	等级			
生产日期		样品编号	報題			
来样日期	2017年07月17日	规格型号				
样品数量	20kg	样品状态				
检验依据	GB/T 29906-2013《模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料》 GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》					
检验项目	1. 拉伸粘结强度(与模塑板原强度) 2. 柔韧性 3. 吸水量 4. 不透水性 5. 可操作时间(水泥基) 6. 放射性					
检验结论	*经检验,送检样品的拉伸粘结水量、不透水性、可操作时间GB/T 29906-2013 中基面股浆的技术准 GB 6566-2010 中"A 类装饰装修用范围不受限制。*	(水泥基)的档 指标要求;放射性 分材料"的技术指标 签发日期:201	2脸结果符合标》 的检验结果符合标 元要求,共产销与化 干混砂点			
备注:(此处		9273-120 X				

44774

批

审核: 光灯

编制: 黄素面

检验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-5[164723

邮编: 100024



准:

#### (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

### 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201707BW166

第2页共2页

序号	检验项目		标准要求 (抹面胶浆)	检验结果	单项结论
	拉伸粘结强度 /MPa(与模塑板	原强度	≥0.10. 破坏发 生在模塑板中	0.12, 破坏发生在膨胀聚苯 板中	大 な な な な な な な な な な な な な
2	<b>彩物性</b>	压折比 (水泥基)	\$3.0	2.8	含格上
F3 =	级水量/(g/m²)		= ≰500 J	462	合格
	不透水性		试样抹面层内 侧无水渗透	<b>试样抹面层内</b> 侧无水渗透	
5	可操作时间加		1.5~4:0	13.5	合格
166	放射性 (放射性比活一度)	内照射指数 (I <sub>Ra</sub> )	<b> </b>	0.2	多格
		外照射指数 (Iy)			含格

(以下空白)

备注: (1) 配比: 粉:水=1.0:0.22:

建筑材料工业技术监督研究中心

(2) 模塑板规格: EPS 板 18kg/m3。

#### 说明

#### Notice

- 1、本报告无中心"检验测试章"和骑维章无效。 This test report is invalid without the seal.
- 本报告无"编制、审核、批准"签字无效。
   This test report is invalid without the signatures of the related persons.
- 3、本报告涂改、部分复印无效。

This test report is invalid if erased, altered or copied partially.

4、对本报告若有异议,应于收到报告之日起十五个工作日内向本中心提出,逾 期恕不受理。

Any doubt should inform us within 15 workdays after receiving the test report.

5、委托检验样品和委托信息由委托人提供,中心不对真实性负责,委托检验结果仅对来样负责。

The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.

6、本报告的法律责任由建筑材料工业技术监督研究中心承担。
The legal responsibility of this test report is charged with Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry.

7、本报告采用防伪纸张,复印后应带有网络底纹。
This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading.

本中心联系方式:

地址(Address): 北京市朝阳区管庄东里一号北楼

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R. China.

邮编 (Post Code): 100024

电话 (Tel): (010) 51164723 51164718

传真(Fax): (010) 51164724

报告真伪查询 (Tel): (010) 51164716

网力: (Web): http://www.dmtc.org.cn/

电子邮箱(E-mail): dmtc2007@163.com



