



# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201404AC273

样品名称:	界面剂			
Sample Name				
受检单位:	北京恒鑫腾达建筑材料中心			
Client				
检验类别:	抽样检验			
Test Type				

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201404AC273

上, 口, 3州 之 (1	NO.J: 201404AC273	第	1贝共2贝				
产品名称	界面剂了一个包含在自己的自己的	检验类别	抽样检验				
受检单位	北京恒鑫腾达建筑材料中心	生产日期	2014年03月				
生产单位	北京恒鑫腾达建筑材料中心	规格型号	干粉型				
抽样地点	企业成品库房	商标	恒鑫				
抽样人	王明轩 苏亮	等级	75-67-67				
抽样日期	2014年04月28日	抽样数量	20kg				
样品状态	粉状, 无结块	抽样基数	St Clark				
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心						
检验依据	JC/T 907-2002《混凝土界面处理剂》						
检验项目	1. 拉伸粘结强度 (未处理, 14d、浸水处理)						
	*经检验,抽检样品的拉伸粘结检验结果符合标准 JC/T 907-2002 中		THE PARTY OF THE P				
检验结论	是是是1967年2月2日2日2日2日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日						
THE STATE	签发日期: 2014年 06月 16日						
25.52		检验	测试章》				
备注: (此处	変しているというというとうと	THE THEFT	斯·蒙人。27				

准: (

制:





检验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼国家)建筑材料工业技术监督研究中心

电话: 010-51164723

邮编: 100024

#### (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

### 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201404AC273

第2页共2页

序号	检验项目			标准要求 (I型)	检验结果	单项结论
	拉伸粘结强度	未处理 14d ≥0.6	≥0.6	0.7	合格	
	/MPa 浸	浸水处	理	≥0.5	0.5	合格

(以下空白)

备注: 配比: 粉: 水=4: 1。