



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201501AW139

样品名称: 聚合物抗裂砂浆

Sample Name

委托单位: 北京金兴国科技发展有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201501AW139			第1页共2页				
样品名称	聚合物抗梨砂浆	检验类别		委托检验			
委托单位	北京金兴国科技发展有限公司	商	标	的程程			
生产单位	北京金兴国科技发展有限公司	等	级				
生产日期		样品编	号				
来样日期	2015年01月06日	规格型号		千粉型			
样品数量	Toke to the total total to the total total to the total	样品状态		粉状,无结块			
检验依据	JG 149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》						
检验项目	1. 拉伸粘接强度(与膨胀聚苯板:原强度、耐水) 2. 柔韧性						
检验结论	*经检验,送检样品的拉伸粘接强度(与膨胀聚苯板:原强度、耐水)、 柔韧性的检验结果符合标准JG149-2003 中抹面胶浆的技术指标要求。* 签发日期: 2015 年 03 月 06 日 (检验测试章)						
备注:(此处空省)							

(国家)建 翰翰普里拉波、北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

批准: (

电话: 010-51164723

编

制:

邮编: 100024

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201501AW139

第2页共2页

序号	检验项	は記憶	标准要求 (抹面胶浆)	检验结果	单项结论
	拉伸粘接强度 (与膨胀聚苯 板)/MPa	原强度	≥0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	0.12, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	合格
語		将	≥0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	0.11, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	合格
2	柔韧性 (水泥基)	抗压强度/ 抗折强度	₹3.0	2.8	合格

(以下空白)

备注: (1) 配比: 粉:水=4:1;

(2) 聚苯板规格: EPS 板 18kg/m³.



电话: 010-51164723