

报

TEST REPORT

中心编号(No.): 201511AW131



样品名称:

聚氨酯保温板

Sample Name

委托单位: 天津市远东冷藏设备制造有限公司

Client

检验类别:

委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201511AW131

第1页共3页

GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》	11-0-10 3 (1	W.J. ZOIDITAWISI	THE THE	1次六0次					
生产自期 样品编号 样品编号 样品编号 排品编号 排品数量 1组 样品状态 块状,外观完 GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》 GB/T 10294-2008《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法 GB/T 8810-2005《硬质泡沫塑料吸水率的测定》 GB/T 8813-2008《硬质泡沫塑料压缩性能的测定》 JB/T 6527-2006《组合冷库用隔热夹芯板》 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》 1. 密度 2. 抗压强度 3. 导热系数 4. 尺寸稳定性 5. 吸水率 6. 燃烧性能等级 *依据标准 GB/T 10294-2008、GB/T 8810-2005、GB/T 8811-2008 GB/T 8813-2008 规定的试验方法进行检验,送检样品的抗压强度、导系数、尺寸稳定性、吸水率的检验结果符合标准 JB/T 6527-2006 中聚酯泡沫塑料的技术指标要求:燃烧性能等级的检验结果符合标准 JB/T 6527-2006 中聚酯泡沫塑料的技术指标要求:燃烧性能等级的检验结果符合标准 GB/T 8810-2005、GB/T 8811-2008 GB/T 8813-2008 规定的试验方法进行检验,表观密的检验结果见第2页。*	样品名称	聚義酯保温板。	检验类别	委托检验					
生产日期 R 样品编号 R 样品期 2015年11月10日	委托单位	天津市远东冷藏设备制造有限公司	商。标	天教的工作					
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##	生产单位	天津市远东冷藏设备制造有限公司	等级	Bi级					
样品数量 1组 样品状态 块状,外观完于 6B/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》 6B/T 10294-2008《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法 GB/T 8810-2005《硬质泡沫塑料吸水率的测定》 6B/T 8811-2008《硬质泡沫塑料压缩性能的测定》 JB/T 6527-2006《组合冷库用隔热夹芯板》 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》 1. 密度 2. 抗压强度 3. 导热系数 4. 尺寸稳定性 5. 吸水率 6. 燃烧性能等级 *依据标准 GB/T 10294-2008、GB/T 8810-2005、GB/T 8811-2008 GB/T 8813-2008 规定的试验方法进行检验,送检样品的抗压强度、导系数、尺寸稳定性、吸水率的检验结果符合标准 JB/T 6527-2006 中聚酯泡沫塑料的技术指标要求;燃烧性能等级的检验结果符合标准 JB/T 6527-2006 中聚酯泡沫塑料的技术指标要求;燃烧性能等级的检验结果符合标准 GB 8624-2012 中平板状建筑材料 B1 (C) 级难燃材料 (制品)的技术标要求;依据标准 GB/T 6343-2009 规定的试验方法进行检验,表观密的检验结果见第 2 页。*	生产日期	स्यक्षक्षक्ष	样品编号	STATE OF THE PARTY.					
GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》 GB/T 10294-2008《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法 GB/T 8810-2005《硬质泡沫塑料吸水率的测定》 GB/T 8813-2008《硬质泡沫塑料尺寸稳定性试验方法》 GB/T 8813-2008《硬质泡沫塑料压缩性能的测定》 JB/T 6527-2006《组合冷库用隔热夹芯板》 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》 1. 密度 2. 抗压强度 3. 导热系数 4. 尺寸稳定性 5. 吸水率 6. 燃烧性能等级 *依据标准 GB/T 10294-2008、GB/T 8810-2005、GB/T 8811-2008 GB/T 8813-2008 规定的试验方法进行检验,送检样品的抗压强度、导系数、尺寸稳定性、吸水率的检验结果符合标准 JB/T 6527-2006 中聚酯泡沫塑料的技术指标要求;燃烧性能等级的检验结果符合标 GB 8624-2012 中平板状建筑材料 B ₁ (C) 级难燃材料 (制品)的技术标要求;依据标准 GB/T 6343-2009 规定的试验方法进行检验,表观密的检验结果见第 2 页。*	来样日期	2015年11月10日	规格型号	2002					
GB/T 10294-2008《絕熱材料稳悉無阻及有关特性的测定 防护热板法 GB/T 8810-2005《硬质泡沫塑料吸水率的测定》 GB/T 8811-2008《硬质泡沫塑料尺寸稳定性试验方法》 GB/T 8813-2008《硬质泡沫塑料压缩性能的测定》 JB/T 6527-2006《组合冷库用隔热夹芯板》 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》 1. 密度 2. 抗压强度 3. 导热系数 4. 尺寸稳定性 5. 吸水率 6. 燃烧性能等级 *依据标准 GB/T 10294-2008、GB/T 8810-2005、GB/T 8811-2008 GB/T 8813-2008 规定的试验方法进行检验,送检样品的抗压强度、导系数、尺寸稳定性、吸水率的检验结果符合标准 JB/T 6527-2006 中聚酯泡沫塑料的技术指标要求;燃烧性能等级的检验结果符合标准 GB 8624-2012 中平板状建筑材料 B ₁ (C) 级难燃材料 (制品)的技术标要求;依据标准 GB/T 6343-2009 规定的试验方法进行检验,表观密的检验结果见第 2 页。 *	样品数量	120210101010101010101010101010101010101	样品状态	块状, 外观完好					
检验项目 1. 密度 2. 抗压强度 3. 导热系数 4. 尺寸稳定性 5. 吸水率 6. 燃烧性能等级 *依据标准 GB/T 10294-2008、GB/T 8810-2005、GB/T 8811-2008 GB/T 8813-2008 规定的试验方法进行检验, 送检样品的抗压强度、导系数、尺寸稳定性、吸水率的检验结果符合标准 JB/T 6527-2006 中聚酯泡沫塑料的技术指标要求; 燃烧性能等级的检验结果符合标 GB 8624-2012 中平板状建筑材料 B ₁ (C) 级难燃材料 (制品)的技术标要求; 依据标准 GB/T 6343-2009 规定的试验方法进行检验,表观密的检验结果见第 2 页。*	检验依据	GB/T 10294-2008《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法》 GB/T 8810-2005《硬质泡沫塑料吸水率的测定》 GB/T 8811-2008《硬质泡沫塑料尺寸稳定性试验方法》 GB/T 8813-2008《硬质泡沫塑料压缩性能的测定》 JB/T 6527-2006《组合冷库用隔热夹芯板》							
GB/T 8813-2008 规定的试验方法进行检验,送检样品的抗压强度、导系数、尺寸稳定性、吸水率的检验结果符合标准 JB/T 6527-2006 中聚酯泡沫塑料的技术指标要求;燃烧性能等级的检验结果符合标检验结论 GB 8624-2012 中平板状建筑材料 B ₁ (C) 级难燃材料 (制品)的技术标要求;依据标准 GB/T 6343-2009 规定的试验方法进行检验,表观密的检验结果见第 2 页。*	检验项目	1. 密度 2. 抗压强度 3. 导热系数 4. 尺寸稳定性 5. 吸水率							
ナロイエリーエリーとサイントエリーエリーエリースの影響が立直によるよ	检验结论	GB/T 8813-2008 规定的试验方法进行系数、尺寸稳定性、吸水率的检验结分酯泡沫塑料的技术指标要求;燃烧GB 8624-2012 中平板狀建筑材料 B ₁ (标要求;依据标准 GB/T 6343-2009 规的检验结果见第 2 页。*	检验,送检样品 果符合标准 JB/T 性能等级的检 (C) 级难燃材料 定的试验方法进 期: 2015 年 1	的抗压强度、导热 6527-2006 中聚氨 验结果符合标准 (制品)的技术指 行检验,表观密度					
	196796	上さらしていっていっていっている。							

备注:(此处空白)

批准:多种人事核: 34年

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201511AW131

第2页共3页

序号	認		检验项目	标准要求		检验结果	单项 结论
缩	語	密度,kg/m³				5745	
25	語	抗压强度, kPa 导热系数, W/(m·K) 尺寸稳定性 (+70°C~-30°C, 48h), %		路	≥160	186	合格
認	題			聚氨酯泡	≤0.024	0.023(平均温 度: 25.00°C)	合格
認	路			沫塑料		2.53	合格
259	發	吸水	率 (V/V), %			3.6	合格
	燃性等(级) 烧能级f)	1997999	燃烧增长速率指数, (W/s)	≥250		235	合格
盟			火焰横向蔓延未到 达试样长翼边缘, m	< 選样边缘		<试样边缘	符合
			600s 的总放热量, MJ	15 × 15 × 15 × 15 × 15 × 15 × 15 × 15 ×		12.5	合格
			60s 内焰尖高度,mm	€150		13454	合格
認			60s 内燃烧滴落物引 燃滤纸现象	无引燃滤纸 现象		无引燃滤纸 现象	符合
認			氧指数值,%		3025	30.8	含格

备注: (1) 吸水率依据标准 GB/T8810-2005 规定的试验方法进行检验;

- (2) 抗压强度依据标准 GB/T 8813-2008 规定的试验方法进行检验;
- (3) 导热系数依据标准 GB/T10294-2008 规定的试验方法进行检验:
- (4) 尺寸稳定性依据标准 GB/T8811-2008 规定的试验方法进行检验。

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心


China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201511AW131

第3页共3页



备注:燃烧性能试验结果只与制品的试样在特定试验条件下的性能相关,不能作为评价 该制品在实际使用中潜在火灾危险性的唯一依据。