

# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201501AW131

The state of	The state of the s			THE REAL PROPERTY.	The Late of	77-
-	The Later of the L	The state of the s	-	100	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	
	THE EVE			40/12/64	116 15 4 7 11	
	MED POPL	100		The same of	E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
710		FA WAR	CHARLE	TALL BUILD	THAT IS NOT THE	
L. FIFTH	THE PARTY OF	V ) I	- I with	1000	3011085400	
	The state of the s		A Committee of the last	# NO ASSESSED.	The second second	50
	To the		C Toland III	CYSLE NO.	H-3 1 / 51	=
A LINE DALLES	The second secon	March 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		A TOTAL STREET,	Marie Company	

样品名称:

DS干拌砂浆

Sample Name

委托单位:

北京金兴国科技发展有限公司

Client

检验类别:

委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortan



# (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

#### 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

### 检验报告

TEST REPORT

中心编号(1	Vo.): 201501AW131	第1	第1页共2页			
样品名称	DS干拌砂浆	检验类别	委托检验			
委托单位	北京金兴国科技发展有限公司	商标	発館等			
生产单位	北京金兴国科技发展有限公司	等级	经现代			
生产日期		样品编号				
来样日期	2015年01月06日	规格型号	干粉型			
样品数量	20kg 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25	样品状态	粉状,无结块			
检验依据	GB/T 25181-2010《预拌砂浆》	語語				
检验项目	1. 保水率 2. 凝结时间 3. 28d 抗压强度					
检验结论	*经检验,送检样品的保水率、凝结时间、28d 抗压强度的检验结果符合标准 GB/T 25181-2010 中干混地面砂浆 M15 的技术指标要求。*  签发日期: 2015 年 03 月 06 日 《检验测试章》					
备注:(此处空旬)						

批准:

审

审核: 34:

3437

编制:





单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼料工业技术监督研究中心

电话: 010-51164723

邮编: 100024

#### (国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

#### TEST REPORT

中心编号(No.): 201501AW131

第2页共2页

序号	检验项目	标准要求 (干混地面砂 浆 M15)	检验结果	单项结论
	保水率/%	>88	92	合格
22	凝结时间/h	3-9		合格
30	28d 抗压强度/MPa	/>15.0	16.2	合格
	正されてよりからする	了一个以下会占)		THE THE THE

备注: 配比: 粉: 水=1: 0.13.