





检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201206AC141

元邦汉门帽西野

样品名称:	SF 憎水膨珠保温砂浆
Sample Name	
受检单位:	北京金博尔工贸有限公司
Client	
检验类别:	150 抽样检验 100000
Test Type	对外和超级的现在分 数

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





2009003084M (国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201206AC141

第1页 共2页

F 10 510 51	No.): 201200AC141	D. PILL POOL AS	I M TON		
产品名称	SF層水膨珠保温砂浆	检验类别	抽样检验		
受检单位	北京金博尔工贸有限公司	产品批号			
生产单位	北京全博尔工贸有限公司	生产日期	2012年05月		
抽样地点	企业成品库房	商标	1000年		
抽样人	除為字一族充一	规格型号	是的新點		
抽样日期	2012年06月30日	抽样数量	100kg		
样品状态	粉状+颗粒状	抽样基数	7 5 5 T 1		
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心				
检验依据	JG/T 283-2010《膨胀玻化微珠轻质砂浆》 GB/T 10303-2001《膨胀珍珠岩绝热制品》				
检验项目	 1,均匀性 2,分层度 3.干表观密度 4.导热系数 5.蓄热系数 6.抗压强度 7.软化系数 8.燃烧性能 9. 憎水率 				
检验结论	*经检验,抽检样品的均匀性、系数、抗压强度、软化系数、燃烧水中保温隔热型膨胀玻化微珠轻质砂符合标准 GB/T 10303-2001 中技术	生能的检验结果符合 浆的技术指标要求 指标要求。* 发日期: 2012 年	分标准 JG/T 283-2010 , 情水率的检验结果		

备注: (此处室白)

批准:

检验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院北楼 电话: 010-51.164723

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201206AC141

第2页 共2页

1 U 3 1 7 (110-). 201200/101-11				
序号	检验项目	标准要求	检验结果	单项结论
	均匀性/%		150 44 13 PA	合格
2	分层度/mm	<20	101	2000年
3	千表观密度/(kg/m³)	€300	298	10000000000000000000000000000000000000
4.	學热系数/(W/(m·K))	/ ≤0.070		合格
5	蓄热系数/(W/(m ² ·K))	>1.5	1.56 (平均選度 32.50℃)	を を を を を を を を を を を を を を
6-	抗压强度/MPa	≥0.20	0.40	合格
7	软化系数	>0.6	0.75	含格
8	燃烧性能	不得低于 A2 級	AI &	2.12.4 <u>4</u> .5.1
9	情水率/%	>98	98	含格

备注: 配比: 料: 水=1: 0.80.

说 明 Notice

- 本报告无中心"检验测试章"和暗缝章无效。
 This test report is invalid without the seal.
- 本报告无"编制、审核、批准"签字无效。
 This test report is invalid without the signatures of the related persons.
- 3、本报告涂改、部分复印无效。

This test report is invalid if erased, altered or copied partially.

 对木报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向木中心提出,逾期恕不 受理。

Any doubt should inform us within 15 days after receiving the test report.

委托检验样品和委托信息由委托人提供,中心不对真实性负责,委托检验结果仅对来样负责。

The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.

6、本报告采用防伪纸张,复印后应带有网络底纹。

This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading.

本中心联系方式:

地址 (Address): 北京市朝阳区管止东里一号北楼

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R. China.

邮编 (Post Code): 100024

电话(Tel): (010) 51164723 - 51164718

传真 (Fax): (010) 51164723 51164718

网址 (Web): http://www.dmtc.org.cn/

电子邮箱 (E-mail): sj13146197542@126.com

