



2012003084M

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201506AW114

201506AW114

样品名称: 路缘石

Sample Name

委托单位: 北京市兰芳水泥制品厂

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



2012003084M

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201506AW114

第 1 页 共 2 页

样品名称	路缘石	检验类别	委托检验
委托单位	北京市兰芳水泥制品厂	商 标	—
生产单位	北京市兰芳水泥制品厂	等 级	C ₃₀
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2015 年 06 月 03 日	规格型号	495 mm×200mm×100mm
样品数量	1 组	样品状态	块状, 外观完好
检验依据	JC 899-2002 《混凝土路缘石》		
检验项目	1. 抗压强度		
检验结论	<p>*经检验, 送检样品的抗压强度的检验结果符合标准 JC 899-2002 中抗压强度等级 C₃₀ 的技术指标要求。*</p>		
备注: (此处空白)		签发日期: 2015 年 06 月 16 日 (检验测试章)	

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201506AW114

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求		检验结果		单项结论
		平均值	单块最小值	平均值	单块最小值	
1	抗压强度/MPa (抗压强度等级 C _C 30)	≥30.0	≥24.0	34.6	31.8	合格
(以下空白)						
备注: (此处空白)						

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry