



# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201407AC138

可介外近点

样品名称:	混凝土实心砖	THE ST
Sample Name	相如我的我们	
受检单位:	筑隆建材科技有限公司	
Client		
检验类别:	抽样检验	
Test Type		1432

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



2012003084M (2012)建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检验报告

#### TEST REPORT

中心编号(No.): 201407AC138

第1页共3页

し、「い、神」 コ (1	NO. J: 20140/AC136		カーバーハンバ		
产品名称	混凝土实心砖	检验类别	抽样检验		
受检单位	筑隆建材科技有限公司	生产日期	410404		
生产单位	筑隆建材科技有限公司	规格型号	240 mm×115 mm×53mm		
抽样地点	企业成品库房	商标	筑隆		
抽样人	王明轩 苏亮	等级	MU15		
抽样日期	2014年07月07日	抽样数量	50块		
样品状态	块状, 外观完好	抽样基数	35000 块		
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心				
检验依据	GB/T 21144-2007《混凝土实心砖》				
检验项目	1. 尺寸允许偏差 2. 外观质量 3. 密度等级 4. 抗压强度 5. 干燥收缩率 6. 最大吸水率 7. 抗冻性 8. 相对含水率 9. 碳化系数 10. 软化系数				
检验结论	*经检验,抽检样品的尺寸;性、碳化系数、软化系数的检验指标要求;密度等级、最大吸水中密度等级 B 级的技术指标GB/T 21144-2007中强度等级 M 结果符合标准 GB/T 21144-2007	注 果符合标准率的检验结果要求; 抗压强 U15 的技术指	GB/T 21144-2007 的技术符合标准 GB/T 21144-200 强度的检验结果符合标》 标要求; 相对含水率的检验		

(检验测试章)

备注: (此处空白)

-

构验辨证的

批准: 一个 审核: 34 年 編制: 一带

#### (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201407AC138

第2页共3页

序号		检验项目	标准要求		检验结果		单项 结论
The second second	尺寸允	长度	-1-	+2	STATE.	+2	合格
	许偏差	宽度	-2 ~ +2		-2 ~ +2		合格
	/mm	高度	100	+2	0~	+2	合格
2		成形面高度差/mm	≤2		1.6		合格
	PLEASE.	弯曲/mm	€2		1.0		合格
	<b>外观</b> 质量	缺棱掉角的三个方向投 影尺寸/mm	不得同时大于10 0			合格	
	<b>灰里</b>	裂纹长度的投影尺寸 /mm	≤20		100		合格
		完整面		于一条面 ·顶面	符合	要求	符合
3	密度等級/(kg/m³) (密度等級 B 級)		1681	~ 2099	18	82	合格
4		抗压强度/MPa	平均值	单块 最小值	平均值	单块 最小值	合格
45	1997	(强度等级 MU15)		≥ 12.0	18.0	17.0	即
5	干燥收缩率/%		<0	.050	0.0	)39	合格
6	最大吸水率/%(B级)		<	13	342	2	合格
7		抗冻性 (F25)/%		质量 损失	强度 损失	质量 损失	合格
	为各种特别的		≤25	≤5	5.6	2.0	

备注: (此处空白)



#### (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

### 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201407AC138

第3页共3页

序号	检验项目	标准要求	检验结果	单项结论
8	相对含水率/%	≤35 (使用地区中等)	32	合格
9	碳化系数	≥0.80	0.84	合格
10	软化系数	>0.80	0.94	合格

(以下空白)

备注:(此处空白)

