



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201712BW163



样品名称: 高强无收缩灌浆料

Sample Name

委托单位: 大连志恒众鑫建筑工程材料有限公司

Client

检验类别:

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortan







150002283084(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201712BW163

第1页共2页

样品名称	高强无收缩灌浆料	检验类别	委托检验			
委托单位	大连志恒众鑫建筑工程材料有限公司	商标	學學學			
生产单位	大连志恒众鑫建筑工程材料有限公司	等级	路路			
生产日期	超级级级路路	样品编号	認語			
来样日期	2017年12月29日	规格型号	ZX-2 高强型			
样品数量	20kg	样品状态	粉状			
检验依据	GB/T 50448-2015《水泥基灌浆材料应用技术规范》					
检验项目	1. 截锥流动度 2. 抗压强度 3. 坚向膨胀率 (3h)					
检验结论	*经检验,送检样品的截锥流动度、 验结果符合标准 GB/T 50448-2015 中水 要求。*	and the second s	(11类)的技术指			
The state of the s		D. DELY TE	The state of the s			

批准:

审核: 逃入

编制: 张华

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201712BW163

第2页共2页

序号	检验项目		标准要求 水泥基灌浆材 料(II类)	检验结果	单项结论
	截锥流动度/mm	初始值	≥340	348	合格
		30min	≥310	53335°55	合格
	抗压强度/MPa		≥20	32.0	合格
2		3d /	≥40	53.9	合格
		28d	≥60	82.6	合格
33	坚向膨胀率/%	3h	0.1~3.5	0.34	合格

(以下空白)

备注: 配比: 粉:水=1.0:0.14。

说 明 Notice

- 1、本报告无中心"检验测试章"和骑缝章无效。 This test report is invalid without the seal.
- 本报告无"编制、审核、批准"签字无效。
 This test report is invalid without the signatures of the related persons.
- 本报告涂改、部分复印无效。
 This test report is invalid if erased, altered or copied partially.
- 4、对本报告若有异议,应于收到报告之日起十五个工作日内向本中心提出,逾期恕不受理。
 - Any doubt should inform us within 15 workdays after receiving the test report.
- 5、委托检验样品和委托信息由委托人提供,中心不对真实性负责,委托检验结果仅对来样负责。
 - The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.
- 6、本报告的法律责任由建筑材料工业技术监督研究中心承担。
 The legal responsibility of this test report is charged with Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry.
- 7、本报告采用防伪纸张,复印后应带有网络底纹。
 This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading.

本中心联系方式:

地址(Address): 北京市朝阳区管庄东里一号北楼

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R. China.

邮编 (Post Code): 100024

电话(Tel): (010) 51164723 51164718

传真 (Fax): (010) 51164724

报告真伪查询 (Tel): (010) 51164716

网址 (Web): http://www.dmtc.org.cn/

电子邮箱 (E-mail): dmtc2007@163.com



