



存档

2012003084M (2012)建材质监认字(24号)

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201404AW182

样品名称: 轻集料混凝土空心砌块

Sample Name

委托单位: 北京金海生新型墙体材料有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M 2012建材质监认字(24号)

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201404AW182

第 1 页 共 2 页

样品名称	轻集料混凝土空心砌块	检验类别	委托检验
委托单位	北京金海生新型墙体材料有限公司	商 标	—
生产单位	北京金海生新型墙体材料有限公司	等 级	—
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2014 年 04 月 11 日	规格型号	400mm×200mm×100mm
样品数量	80 块	样品状态	块状, 外观完好
检验依据	JG/T 169-2005 《建筑隔墙用轻质条板》 GB50016-2006 《建筑设计防火规范》 GB/T 10294-2008 《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法》		
检验项目	1. 耐火极限 2. 导热系数(材质)		
检验结论	*依据标准 JG/T 169-2005 规定的试验方法进行检验, 送检样品的耐火极限的检验结果符合标准 GB50016-2006 中防火墙的技术指标要求; 依据标准 GB/T 10294-2008 规定的试验方法进行检验, 导热系数的检验结果见第 2 页。*		
备注: (此处空白)		签发日期: 2014 年 05 月 07 日 (检验测试章)	

批 准

审 核

编 制



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼
(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Test Center of the Building Materials Industry

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201404AW182

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求	检验结果	单项结论
1	耐火极限, h (防火墙)	≥ 3.00, 不燃烧体	3.00, 不燃烧体	合格
2	导热系数(材质), W/(m·K)	—	0.261(平均温度: 25.00℃)	—
(以下空白)				
备注: (此处空白)				

