

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201405AC249

主列外間

样品名称:	称: 聚合物粘结砂浆	
Sample Name		
受检单位: Client	北京五洲泡沫塑料有限公司	
检验类别:	型式检验	
Test Type		-0

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201405AC249

第1页共2页

产品名称	聚合物粘结砂浆	检验类别	型式检验			
受检单位	北京五洲泡沫塑料有限公司	生产日期				
生产单位	北京五洲泡沫塑料有限公司	规格型号	干粉型			
抽样地点	企业成品库房	商标	五洲			
抽样人	王明轩 苏亮	等级				
抽样日期	2014年05月29日	抽样数量	10kg			
样品状态	粉状,无结块	抽样基数	5t 250			
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心					
检验依据	JG 149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》					
检验项目	1. 拉伸粘接强度(与水泥砂浆) 3. 可操作时间	2. 拉伸粘接	·强度(与膨胀聚苯板)			
	经检验,抽检样品所检项目的检验结果符合标准 JG 149-2003 中肠 粘剂的技术指标要求。					
检验结论	签发日期: 2014年08月13日					
		\nabla □ \H: \(\lambda \) 14				

备注: (此处空白)

批准:

审核: 7401

编制:



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201405AC249

第2页 共2页

序号	检验项目		标准要求 (胶粘剂)	检验结果	单项结论
345	拉伸粘接强度 (与水泥砂浆)	原强度	≥ 0.60	0.82	合格
	/MPa	耐水	≥ 0.40	0.65	合格
	拉伸粘接强度	原强度	≥0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	0.12, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	合格
2	(与膨胀聚苯板) /MPa	耐水	≥0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	0.11, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	合格
3	可操作时间/h		1.5 ~ 4.0	2.0	合格

(以下空白)

备注: (1) 配比: 粉:水=4:1;

(2) 聚苯板规格: EPS 板 18kg/m3。



电话: 010-51164723