



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201304BC224

样品名称:	TZ-发泡水泥保温板		
Sample Name			
受检单位:	北京天助首佳涂料有限公司	いない	
Client			
检验类别:	型式检验	智	
Test Type			

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





(国家) 建筑材料

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201304BC224

第1页共2页

1 0 5 100 3 (2	10.). 201504BC224		第1以 共 2 贝		
产品名称	TZ-发泡水泥保温板	检验类别	型式检验		
受检单位	北京天助首佳涂料有限公司	生产日期	2013年04月03日		
生产单位	北京天助首佳涂料有限公司	规格型号	(300×600×80)mm		
抽样地点	公司仓库	商标	首嘉		
抽样人	张嫚 王明轩	等级	1200		
抽样日期	2013年04月24日	抽样数量	40 块		
样品状态	完整、无缺损样块	抽样基数	200m ²		
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心				
检验依据	Q/TXTZL 0001-2012《TZ-发泡水泥保温板》 JC/T 1062-2007《泡沫混凝土砌块》 JC/T 647-2005《泡沫玻璃绝热制品》				
检验项目	1. 抗压强度 2. 导热系数 3. 体积吸水率 4. 干燥收缩率值				
检验结论	*依据标准 JC/T 1062-2007、Jo 抽检样品的抗压强度、导热系数、体 合标准 Q/TXTZL 0001-2012 中 TZ-	(积吸水率、干燥) 发泡水泥保温板的	文缩率值的检验结果符		

备注: (此处空白)

批准: 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

中心编号(No.): 201304BC224

筆2页 共2页

	THE TRAJET S THEFT	77 4 7 7 7 L Y		
序号	检验项目	标准要求 (TZ-发泡水泥保温板)	检验结果	单项结论
	抗压强度,MPa	>0.15	0.22	合格
2	导热系数, W/(m·K)	≤ 0.065	0.059 (平均温度: 25.00℃)	合格
3	体积吸水率,%	≤15.0	14.4	合格
4	干燥收缩率值,mm/m	≤4.5	4.2	合格

(以下空白)

备注: (1) 抗压强度、导热系数、干燥收缩率值依据标准 JC/T 1062-2007 规定的试验方 法进行检验:

(2) 体积吸水率依据标准 JC/T 647-2005 规定的试验方法进行检验。

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼